



F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 320.00K


Thermal cross sections




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 320.00K
Thermal mubar




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 320.00K
Thermal ebar




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic for $e = 1.012\text{E-}09$ MeV




F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



F-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 320.00K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^{-6}$ MeV

