




CA-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 77.00K  
Thermal cross sections




CA-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 77.00K  
Thermal mubar




CA-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 77.00K  
Thermal ebar




CA-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




CA-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




CA-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 77.00K  
thermal inelastic



CA-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




CA-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







CA-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



CA-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



CA-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



CA-CAH2\_SG62\_CALCIUMHYDRIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

