




W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 500.00K  
Thermal cross sections




W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 500.00K  
Thermal mubar




W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 500.00K  
Thermal ebar




W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 500.00K  
thermal inelastic




W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 500.00K  
thermal inelastic




W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 500.00K  
thermal inelastic



W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 500.00K  
thermal inelastic




W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 500.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 500.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 500.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 500.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 500.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

