

## Typical dimensions and maximum continuous service temperature

Product code	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (m)	Maximum service temperature
AGF-100 FR	0.13	13 , 19 , 25 , 30 , 38 , 50 , 10 0, 15 0, 20 0, 25 0, 30 0, 40 0	10	200C
	0.15			
	0.18			
	0.30			
AGF-100A	0.13	13 , 19 , 25 , 38 , 50 , 10 0, 15 0, 20 0, 25 0, 30 0, 40 0	10	250C
	0.15			
	0.18			
	0.30			
AGF-101	0.24	25 , 38 , 50 , 45 0	10	200C
AGB-100	0.13	13 , 19 , 25 , 30 , 38 , 50 , 10 0, 15 0, 20 0, 25 0, 30 0, 40 0, 45 0	10	200C
	0.18			
ASF-110 FR	0.08	13 , 19 , 25 , 38 , 50 , 10 0, 15 0, 20 0, 25 0, 30 0, 35 0	10	200C
	0.13			
	0.18			
	0.23			
ASB-110	0.13	13 , 20 , 25 , 38 , 50 , 45 0	10	200C
ASF-118A FR	0.10	34 , 38 , 50 , 75 , 10 0	33	250C
ASF-116T FR	0.04	5, 10 , 20	5	200C
ASF-121 FR	0.08	13 , 19, 25, 38, 50	10	200C
	0.13	13 ～400		
AGF-400-3	0.12	1000	10	200C
AGF-500-3	0.13			
AGF-500-4	0.15			
AGF-400-6	0.17			
AGF-500-6	0.18			
AGF-400-10	0.29			
AGF-500-10	0.30			
AGB-500-6	0.18			
API-114A FR	0.06	13 , 19 , 25 , 45 0	10	250C
	0.08	45 0	20	
AUE-112B	0.18	25 , 50 , 50 0	40	80C
	0.30	50 0	20	
	0.55			

Please contact us for sizes not specified above. ※The product you need may be out of stock, so please contact us.

## Typical Properties

Product code	Thickness (mm)	Tensile strength (N/25mm)	Elongation (%)	Adhesion 180° Peel test (N/25mm)	Breakdown voltage/ Substrate only (kV)
AGF-500-3	0.13	400	—	11	5
AGF-500-6	0.18	730	—	13	5
AGF-100 FR	0.13	360	—	9	6
	0.18	540	—	11	6
AGF-100A	0.13	360	—	10	6
AGF-101	0.24	1000	—	13	8
AGB-100	0.13	400	—	11	—
	0.18	730	—	13	—
ASF-110 FR	0.08	70	180	7	10
	0.13	160	180	8	15
	0.18	250	180	9	18
	0.23	340	180	10	21
ASF-118A FR	0.10	220	70	7	10
ASF-116T FR	0.04	40	110	3	5
API-114A FR	0.06	150	25	5	7
	0.08	290	40	5	10
AUE-112B	0.30	400	360	10	25

Property values above are not standard but measured values.