

SPORTHANE PRIMER UP 166T

1.TỔNG QUAN SẢN PHẨM:

SPORTHANE PRIMER UP166(T) là một chất nhanh khô, là sơn phủ bảo dưỡng gốc nhựa polyurethane với khả năng chống chọi nước ưu việt. Nó xâm nhập xâu vào mặt nền, tăng cường độ cứng của bề mặt, và thúc đẩy kết dính giữa mặt nền và lớp phủ kế tiếp.

khuyến cáo sử dụng Là một lớp sơn lót cho vữa xi măng và bê tông.

2.TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

a. Màu hoàn thiện Trong

b. Thời gian khô

Nhiệt độ	5°C	20°C	30°C
Khô chạm tay	30 phút	10 phút	5 phút
Khô ráo	1 giờ	40 phút	30 phút
Khô cứng	2 giờ	80 phút	1 giờ

c. Hàm lượng chất rắn Xấp xỉ 33% (theo thể tích)

d. Độ phủ lý thuyết $8m^2$ /lít/lớp với độ dày khô $43\mu m$ trên bề mặt láng.

e. Tỷ trọng Xấp xỉ 1.04 (kg/lít)

f. Điểm chớp cháy 25°C

3. PHƯƠNG PHÁP THỊ CÔNG:

a.chuẩn bị bề mặt Tẩy chất bẩn, dầu mỡ và các tạp chất trên bề mặt chuẩn sơn.

Không sơn nền bê tông chưa đủ 28 ngày tại 20°C/68°C và độ

ẩm dưới 80% RH hoặc tương đương.

Độ ẩm nền bê tông phải dưới 6%.

Sửa chữa mặt bê tông hư hỏng nghiêm trọng bằng vữa xi măng

hoặc vữa nhựa. nếu mặt bằng dính nước hoặc tuyết phải làm thật

sạch và khô. Sau đó tạo nhám nhẹ bằng dụng cụ chà nhám.

b. Điều kiện thi công Bề mặt phải thật sạch và khô



không thi công khi nhiệt độ thấp hơn 5°C/41°F và độ ẩm môi trường

không khí trên 85% RH. Nhiệt độ cao hơn 3°C (37°C) trên điểm ngưng tụ

sương nhỏ giọt.

c. Dung môi O37U (tỉ lệ pha dung môi: 30% theo thể tích)

d. Phương pháp thi công Cọ, ru lô hoặc súng phun

e. Độ dày màng sơn Khuyến cáo độ dày là 43µm khi khô.

f. Lớp sơn kế tiếp Sporthane waterproofing base hoặc sporthane waterproofing coat ks pta.

g. Thời gian thi công lớp sơn kế tiếp

		5°C	20°C	30°C
Thời gian cho phép thi công		5h	4h	3h
Khoản thời gian	Nhỏ nhất	2h	2h	2h
sơn phủ lại	Lớn nhất	24h	24h	24h

h. Hạn dùng 6 tháng (lưu trữ trong mát, khô và nơi thoáng gió).

i. Đóng gói 14kg

j. Lưu ý Bảo vệ da và mắt, tránh hít vào hơi của dung môi.

Sử dụng quạt thông gió

Tránh xa tia lửa và ngọn lửa

Sản phẩm rất nhạy cảm với độ ẩm

phần còn lại phải được đóng kín và bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.

k. Ban hành Tháng 02 năm 2011

CÔNG TY TNHH KCC VIỆT NAM

Đường 01, KCN Long Thành, Tỉnh Dồng Nai

ĐT: (061) 3 514 678 Fax: (061) 3 514 686

Wedsite: www.kccworld.co.kr