ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY



Základy elektrotepelných procesů

Termočlánky

Vypracoval: Jan Kaska

Ostatní členové měřícího týmu:

Lukáš Knepr

Cvičení

Čt 14:50 - 16:30

Datum měření Datum vypracování

6.10.2016 9.10.2016

Školní rok Semestr Ročník 2016/17 zimní 3.

Úkol měření

Proveďte cejchování dvou druhů termočlánků (Ch-A, Fe-Ko) podle normálu (normálem je termočlánek NiCr-Ni). Cejchování proveďte alespoň pro čtyři teploty.

Teoretický úvod

I. Termoelektrický jev

Podstata termoelektrického jevu je přímá přeměna tepelné energie v elektrickou a naopak. Vysvětlení vzniku termoelektrického napětí můžeme provést na základě teorie o rozdělení vodičů na monopolární typu n a p a na vodiče ambipolární. Monopolární vodič typu n obsahuje většinou nosiče záporních elektrických nábojů (elektrony), zatímco vodič typu p nosiče zdánlivě kladných nábojů (díry). Oba typy vodičů se navzájem liší způsobem přemísťování elektrických nábojů ve vodiči, je-li na něm teplotní rozdíl. Monopolární vodič typu n (měď) se chová tak, že při jeho zahřátí se volné elektrony přemísťují k chladnějšímu konci vodiče. Tím vzniká na chladnějším konci přebytek záporných nábojů (záporná polarita) a na teplejším konci kladná polarita. Vodič typu p (konstantan) se při stejném smyslu teplotního spádu, jako u typu n, chová opačně (chladnější konec má kladnou polaritu).

Tento pohyb částic ve vodičích se děje jen uvnitř vodiče samotného, protože potenciální hráz, vytvořená ionty krystalické mřížky, zabraňuje vystoupení elektronů z vodiče. Spojí-li se však dokonale vodivě dva různé kovy, mohou elektrony z kovu s nižší potenciální hrází přestupovat do kovu s vyšší potenciální hrází a vytvářet tak elektrický proud spojenými vodiči. Tímto způsobem se vysvětluje vznik termo-elektrického článku.

Velikost termoelektrického napětí je závislá na druhu použitých kovů a rozdílu teplot spojů. Tuto závislost lze vyjádřit vztahem:

$$U = (\alpha_A - \alpha_B) \cdot (\vartheta_T - \vartheta_S)$$
 [mV], kde

 α_A , α_B

součinitelé určující velikost termoelektrického napětí příslušné použitým materiálům [mV/°C] ϑ_T, ϑ_S

teplota teplého a studeného spoje [°C]

Vytvoří-li se termoelektrický článek z vodičů stejného typu. součinitelé α se odečítají, použije-li se vodič typu n a p, pak se součinitelé α sčítají a termoelektrického napětí dosáhne maximální velikosti.

Úměrnosti termoelektrického napětí k rozdílu teplot obou spojů termoelektrického článku se využívá nejčastěji k měření teplot. Zpravidla je známa teplota studeného (srovnávacího) spoje a pomocí napětí a cejchovní křivky pro použité materiály lze určit teplotu teplého (měrného) spoje.


II. Cejchování termočlánků

Účelem cejchování termočlánků je stanovit závislost jejich termoelektrického napětí na příslušném rozdílu teplot mezi srovnávacím a měrným koncem. Tato závislost se pak vyjadřuje tabulkou nebo cejchovní křivkou.

Porovnáním s normálem se termočlánky obyčejně cejchují v elektrické peci. Při tom je nutné sledovat, aby hloubka ponoření normálu a cejchovního článku v peci byla stejná a tím bylo zaručeno jejich umístění v místě stejné teploty. Teplota v místě peci musí být zvyšována pomalu, protože mnohdy by se při rychlém růstu teploty nemohla vyrovnat časová zpoždění při měření teploty ověřovaného termočlánku a normálu.

Teplota srovnávacího konce bývá 0°C. Tuto metodu lze použít asi do teploty 1200°C. Při porovnávání naměřených hodnot termoelektrického napětí ověřovaného článku s hodnotami uvedenými v normě se zjistí vždy určité odchylky.

Výsledkem cejchování je korekční křivka.



Postup měření

Tři druhy termočlánků (Fe-Ko, Ch-A, normál NiCr-Ni) jsou ponořeny jedním koncem v lázni vody s ledem o teplotě 0°C a druhým koncem v pícce, která se vytápí.

Pro docílení pomalého růstu teploty, je pec napájena z regulačního transformátoru sníženým napětím. Zvyšování teploty sledujte na záznamovém zapisovači.

V okamžiku, kdy se začne teplota zvyšovat, napájení vypněte. Jelikož má systém teplotní setrvačnost, bude se nějakou chvíli ještě teplota zvyšovat. V okamžiku, kdy se ustálí teplota (sledujte zapisovač), odečtěte hodnoty napětí na měřených termočláncích.

Poté opět zapněte vytápění pícky a pokračujeme stejným postupem, dokud nenaměříte alespoň čtyři sady hodnot.

Sestrojte naměřené charakteristiky a porovnejte je s dovolenou odchylkou závislosti (stanovenou výrobcem).

Použité přístroje

Autotransformátor	RA5; 120/220; 50Hz	7503
Pec	ESA	5897
Multimetr	Mastech MY-65	-
Zapisovač	Omega	22897
4x °C mV metr	Ganz	29759 ; 29761 ; 29758 ; 29756

Naměřené a vypočítané hodnoty

číslo měře	ení	1	2	3	4
Т	[mV]	1,1	2,7	3,9	4,6
Cu-CuNi	[°C]	28	65	92	105
E	[mV]	2,2	5,2	7,4	8,3
NiCr-CuNi	[°C]	36	83	116	129
J	[mV]	1,7	4,2	5,95	6,8
Fe-CuNi	[°C]	33	80	113	128
K - ref.	[mV]	1,4	3,2	4,4	4,9
NiCr-NiAl	[°C]	35	79	108	120

Příklad výpočtu dvouprocentní odchylky:


$$T_1 = 35^{\circ}\text{C}$$

$$T_{1_{1\%}} = \frac{T_1}{100} = \frac{35}{100} = 0.35$$
°C


$$T_{odchylka}=\pm 2\cdot T_{11\%}=\pm 2\cdot 0,35=\pm 0,7^{\circ}C$$

Grafy







Termočlánek typu E



Termočlánek typu J



Celkový přehled



Závěr

Z měření vyplývá, že od reference se nejvíce odchyluje termočlánek typu T (Cu-CuNi), termočlánek se odchyluje o 7°C už při prvním pokusném měření bez zapnuté pícky. Jako mnohem přesnější se ukázaly termočlánky E (NiCr-CuNi) a J (Fe-CuNi). V případě termočlánku typu J se teplota neodchyluje od reference o více než ±2% (dovolená odchylka) až téměř do 90°C. Se zvyšující se teplotou je odchylka překročena a při posledním měření už činí rozdíl teplot mezi referenčním článkem a článkem typu J 8°C. Velmi podobná je potom i křivka termočlánku typu E, obecně však termočlánek typu J vychází z našeho měření jako nejpřesnější. Naměřené hodnoty jsou přesto stále spíše orientačními. Dané odchylky mohou být způsobeny nedokonale vodivým spojením jednotlivých kovů termočlánku, rozdílnou polohou článků v pícce či ve studené lázni nebo odečtem hodnot před úplným ustálením teploty. Vliv mělo i přepočítávání mV na °C pomocí tabulky, kdy byla hledána nejbližší hodnota v mV k námi naměřené.

T	MASSIM	TA.	Adagan	
Cm-K		2,7	13,9	4,6
	3 0 °	656	920	165°
E	2,2	1	7,4	8,3
Ch-ko	360	830	116	1290
7	1,7	4,2	5 , 95	6,8
Fe-Ko	330	80°	1130	1280
				A STATE OF THE PROPERTY OF THE
rul-x	1,4	3,2	4,4	4,9
Ni Cu-NiAl	35°	790	109°	4,9 120°
a financia de la companya del companya de la companya del companya de la companya	under in der eine der des transferenten der eine der er eine der eine der eine der eine der eine der eine der		The second section of the second section section of the second section	
THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	1-0%	Market Committee	THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	A DAME OF BOOK OF THE PARTY OF

1-2%

Priology 1/ Aula TT - RAS; 120/220; 30 Hz

[7503]

2) Fec ESA [5897]

3) Multimela Macheda Mr-65

4) Zapisapai Omaga [22992]

5) 4+ base °C mV [29761,
29798,

