COATING SCHEDULE / QUI TRÌNH SƠN

No. / Mã: NTR 001 | Rev. / Phiên bản: 00 | Date / Ngày: 2026-10-09

Status / Trạng thái: APPROVED / ĐÃ PHÊ DUYỆT

Customer / Khách hàng: NITORI-HO CHI MINH
Substrate Type / Loại gỗ: BEECH WOOD
Product Item / Tên sản phẩm: TABLE

Positioning / Vị trí: Interior
Finishing System / Hệ sơn: WATERBASED
Gloss Level / Độ bóng: 15±5 SHEEN

Color / Màu sắc: SW 90
MC Wood / Độ ẩm gỗ: 8-12% | **Humidity / Độ ẩm:** 40-80 %
Room Temp. / Nhiệt độ phòng: 25 – 40°C

NO. STT	APPLICATION STEP BƯỚC THI CÔNG	PRODUCT NAME TÊN SẢN PHẨM	MIXING RATIO TỈ LỆ PHA	VISCO ĐỘ NHỚT	CA (G/M^2) LƯỢNG SƠN	APPLICATION METHOD PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG	DRYING TIME RECOMMENDED THỜI GIAN KHÔ ĐỀ XUẤT
	SANDING / CHÀ NHÁM					*SANDING PAPER #180-240*	
1	**WIPING FILLER**	PSV-76000 SB HC MY VN	10		100-120	WIPING	10-15 min
		PSV-76000 SB HC MY VN	10				
		PSV-76000 SB HC MY VN	60				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
	SANDING / CHÀ NHÁM					*SANDING PAPER #180-240*	
2	**SANDING SEALER**	PSV-76000 SB HC MY VN	10	50	100-120	SPRAY	60 min OVEN 45-50°C
		PSV-76000 SB HC MY VN	10				
		PSV-76000 SB HC MY VN	60				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
	SANDING / CHÀ NHÁM					*SANDING PAPER #320*	
3	**TOP COAT COLOR**	PSV-76000 SB HC MY VN	10	50	100-120	WIPING	120 min OVEN 40-45°C
		PSV-76000 SB HC MY VN	10				
		PSV-76000 SB HC MY VN	60				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
	SANDING / CHÀ NHÁM					*SANDING PAPER #320*	
4	**TOP COAT COLOR**	PSV-76000 SB HC MY VN	10	50	100-120	SPRAY	120 min OVEN 40-45°C
		PSV-76000 SB HC MY VN	10				
		PSV-76000 SB HC MY VN	60				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
	SANDING / CHÀ NHÁM					*SANDING PAPER #320*	
5	**TOP COAT COLOR**	PSV-76000 SB HC MY VN	10	50	100-120	WIPING	120 min OVEN 40-45°C
		PSV-76000 SB HC MY VN	10				
		PSV-76000 SB HC MY VN	60				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
		THPU-71306 01 KD VN	20				

NO. STT	APPLICATION STEP BƯỚC THI CÔNG	PRODUCT NAME TÊN SẢN PHẨM	MIXING RATIO TỈ LỆ PHA	VISCO ĐỘ NHỚT	CA (G/M^2) LƯỢNG SƠN	APPLICATION METHOD PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG	DRYING TIME RECOMMENDED THỜI GIAN KHÔ ĐỀ XUẤT
	SANDING / CHÀ NHÁM					*SANDING PAPER #320*	
6	**STAIN + EQUALIZER/ STAIN + SỬA GỖ**	**PSV-76000 SB HC MY VN**	10	50	**100-120**	**SPRAY**	120 min OVEN 40-45°C
		PSV-76000 SB HC MY VN	10				
		PSV-76000 SB HC MY VN	60				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
	SANDING / CHÀ NHÁM					*SANDING PAPER #320*	
7	**TOP COAT COLOR**	**PSV-76000 SB HC MY VN**	10	50	**100-120**	**WIPING**	120 min OVEN 40-45°C
		PSV-76000 SB HC MY VN	10				
		PSV-76000 SB HC MY VN	60				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
	SANDING / CHÀ NHÁM					*SANDING PAPER #320*	
8	**GLAZE**	**PSV-76000 SB HC MY VN**	10	50	**100-120**	**SPRAY**	120 min OVEN 40-45°C
		PSV-76000 SB HC MY VN	10				
		PSV-76000 SB HC MY VN	60				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
	SANDING / CHÀ NHÁM					*SANDING PAPER #320*	
9	**SEALER/ LÓT TRONG**	**PSV-76000 SB HC MY VN**	10	50	**100-120**	**SPRAY**	120 min OVEN 40-45°C
		PSV-76000 SB HC MY VN	10				
		PSV-76000 SB HC MY VN	60				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
	SANDING / CHÀ NHÁM					*SANDING PAPER #320*	
10	**TOP COAT COLOR**	**PSV-76000 SB HC MY VN**	10	50	**100-120**	**SPRAY**	120 min OVEN 40-45°C
		PSV-76000 SB HC MY VN	10				
		PSV-76000 SB HC MY VN	60				
		THPU-71306 01 KD VN	20				
		THPU-71306 01 KD VN	20				

Remark / Ghi chú:

ALKANA VIET NAM does not assure the quality of the final product if: / ALKANA VIỆT NAM không đảm bảo chất lượng của sản phẩm cuối cùng nếu:

1. The production process does not use 100% ALKANA materials. / 1. Quy trình sản xuất không sử dụng 100% nguyên vật liệu của ALKANA.

2. The production process does not follow the ALKANA coating schedule. / 2. Quy trình sản xuất không tuân thủ theo qui trình sơn của ALKANA.

CUSTOMER / KHÁCH HÀNG	PD/PM / PHÒNG DỰ ÁN	TA / KỸ THUẬT	PROJECT LEADER / TRƯỞNG DỰ ÁN
CUSTOMER	PD/PM	TA	PROJECT LEADER