

ENTONADORES PS



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Los Entonadores PS son recubrimientos fabricados a partir de resinas Poliéster Saturadas de la más alta tecnología.

Puede obtenerse acabados planos, metalizados y perlados.

Las características de estos productos son, acabados de rápido secado, buena adherencia, alto rendimiento y excelente cobertura.

COMPONENTES DEL SISTEMA Y RELACION DE MEZCLA

COMPONENTES DEL SISTEMA

Componente A: Acabado plano, metalizado o Perlado

Componente B: Diluyente PUR ATL

RELACIÓN DE MEZCLA

| COMPONENTE | R.C. (V/V) | VOLUMEN |
|-------------------------------------|------------|---------|
| Acabado plano, metalizado o perlado | 1 | 100 |
| Diluyente PUR ATL | 1 | 100 |

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

Aplicar el basecoat plano, metalizado o perlado sobre fondos acrílicos, epóxicos o poliuretanos previamente lijados y secos.

Una vez terminado el proceso de aplicación de éste, dar un oreo mínimo de 10 min y antes de 20 min aplicar el barniz.



ENTONADORES PS



ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------|--|
| Viscosidad Original | 160 – 240 segundos copa Ford #4 a 25°C |
| Viscosidad de aplicación | 16 - 20 segundos copa Ford #4 a 25°C |
| Porcentaje de sólidos | 21 – 41% |

APLICACIÓN Y SECADO

APLICACIÓN

| | |
|---------------------|--|
| Número de manos | 2 a 3 |
| Oreo entre manos | 5 a 10 minutos |
| Espesor recomendado | 15 a 25 µm según el color |
| Pistola de gravedad | Pico de fluido 1.2-1.4 mm, presiones de 30-40 psi |
| Pistola de succión | Pico de fluido 1.2-1.4 mm, presiones de 35-45 psi |
| Pistola HVLP | Pico de fluido 1.2-1.4 mm, presión según el fabricante |

SECADO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Secado libre polvo | Máximo 5 minutos a 25°C |
| Secado al tacto | Máximo 10 minutos a 25°C |

SEGURIDAD Y MANEJO

Este producto es inflamable, se debe evitar el contacto con chispas, llamas o cualquier fuente de calor o ignición. Debe aplicarse en lugares con buena ventilación.

Debe evitarse el contacto con ojos, piel y la inhalación de sus vapores. Usar los elementos de protección personal como gafas, guantes, máscaras para vapores orgánicos. Mantenga los envases fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar durante al menos 15 minutos y buscar asistencia médica. En caso de ingestión, no provocar el vómito y solicitar atención médica. Lavar con abundante agua y jabón en caso de contacto en la piel.

En caso de chispa o llama, utilizar extintores de CO₂ o polvo químico seco pero nunca agua para apagar. En caso de derrame, rociar arena fina para absorber y recoger el material en envases para evitar contaminaciones.

Este producto sólo debe ser usado por personal profesional y pintores calificados.



ENTONADORES PS



NOTA: Este producto está diseñado para uso exclusivamente profesional. La información de esta ficha técnica está basada en nuestra experiencia y conocimiento. Como las condiciones reales de utilización del producto están fuera de nuestro control, como preparación del producto, preparación de la superficie, superficies a pintar, equipos usados, Industrias Autolack S.A.S no se hace responsable de la utilización de los productos sin solicitar mayor información del correcto uso de estos.