

CATALIZADOR PUR 411



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El catalizador PUR 411 es un endurecedor de tipo poliisocianato alifático, de extraordinaria resistencia a la luz y a la intemperie.

Diseñado para activar los Fondos PUR 2k y los acabados mates de Industrias Autolack, produciendo una película dura y flexible a la vez, resistente y con excelente retención del color, además de garantizar un rápido secado y una correcta adherencia.

COMPONENTES DEL SISTEMA Y RELACION DE MEZCLA

COMPONENTES DEL SISTEMA

Componente A: Fondos PUR 2K y Acabados Mates

Componente B: Catalizador PUR 411

Componente C: Diluyente PUR ATL

RELACIÓN DE MEZCLA

COMPONENTE	R.C. (V/V)	VOLUMEN
Fondos Pur 2K y acabados mates	4	100
Catalizador PUR 411	1	25
Diluyente PUR ATL	1	25



TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

Remitirse a la información técnica de cada uno de los productos que se catalicen con Catalizador PUR 411.



SEGURIDAD Y MANEJO

Producto muy sensible a la humedad, mantener los envases correctamente cerrados.

Este producto es inflamable, se debe evitar el contacto con chispas, llamas o cualquier fuente de calor o ignición. Debe aplicarse en lugares con buena ventilación.

Debe evitarse el contacto con ojos, piel y la inhalación de sus vapores. Usar los elementos de protección personal como gafas, guantes, máscaras para vapores orgánicos. Mantenga los envases fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar durante al menos 15 minutos y buscar asistencia médica. En caso de ingestión, no provocar el vómito y solicitar atención médica. Lavar con abundante agua y jabón en caso de contacto en la piel.

En caso de chispa o llama, utilizar extintores de CO2 o polvo químico seco pero nunca agua para apagar. En caso de derrame, rociar arena fina para absorber y recoger el material en envases para evitar contaminaciones.

NOTA:

Precaución “La vida útil de este tipo de producto es de 6 meses después de su fabricación”.

Este producto está diseñado para uso exclusivamente profesional. La información de esta ficha técnica está basada en nuestra experiencia y conocimiento. Como las condiciones reales de utilización del producto están fuera de nuestro control, como preparación del producto, preparación de la superficie, superficies a pintar, equipos usados, Industrias Autolack S.A.S no se hace responsable de la utilización de los productos sin solicitar mayor información del correcto uso de estos.