ALL ALUMINIUM CONDUCTORS (AAC)

AS PER IEC 61089 - 1991 (TYPE A1)

Code Number	Area	Number of Wires	Approx. Diameter		Approx. Weight	Approx. Calculated Breaking Load	Calculated Resistance at 20°c (Max.)
			Wire	Conductor			
	mm		mm	mm	kg / km	kn	ohm/km
10	10	7	1.35	4.05	27.4	1.95	2.8633
16	16	7	1.71	5.12	43.8	3.04	1.7896
25	25	7	2.13	6.40	68.4	4.50	1.1453
40	40	7	2.70	8.09	109.4	6.80	0.7158
63	63	7	3.39	10.20	172.3	10.39	0.4545
100	100	19	2.59	12.90	274.8	17.00	0.2877
125	125	19	2.89	14.50	343.6	21.25	0.2302
160	160	19	3.27	16.40	439.8	26.40	0.1798
200	200	19	3.66	18.30	549.7	32.00	0.1439
250	250	19	4.09	20.50	687.1	40.00	0.1151
315	315	37	3.29	23.00	867.9	51.97	0.0916
400	400	37	3.71	26.00	1102.0	64.00	0.0721
450	450	37	3.94	27.50	1239.8	72.00	0.0641
500	500	37	4.15	29.00	1377.6	80.00	0.0577
560	560	37	4.39	30.70	1542.9	89.60	0.0515
630	630	61	3.63	32.60	1739.3	100.80	0.0458
710	710	61	3.85	34.60	1959.1	113.60	0.0407
800	800	61	4.09	36.80	2207.4	128.00	0.0361
900	900	61	4.33	39.00	2488.3	144.00	0.0321
1000	1000	61	4.57	41.10	2759.2	160.00	0.0289
1120	1120	91	3.96	43.50	3093.5	179.20	0.0258
1250	1250	91	4.18	46.00	3452.6	200.00	0.0231
1400	1400	91	4.43	48.70	3866.9	224.00	0.0207
1500	1500	91	4.58	50.40	4143.1	240.00	0.0193

ALUMINIUM ALLOY CONDUCTORS STEEL REINFORCED (AACSR)

AS PER IEC 61089 - 1991

Code Number	Steel Ratio	Areas			No. of Wires		Wire Diameter		Diameter		Linear Mass	Rated Strength	D.C. Resistance
		Alum.	Steel	Total	Al	Steel	Al	Steel	Core	Cond.			
	%	mm^2	mm^2	mm^2			mm	mm	mm	Mm	kg/km	kn	ohm/km
16	17	18.4	3.07	21.5	6	1	1.98	1.98	1.98	5.93	74.4	9.02	1.7934
25	17	28.8	4.80	33.6	6	1	2.47	2.47	2.47	7.41	116.2	13.96	1.1478
40	17	46.0	7.67	53.7	6	1	3.13	3.13	3.13	9.38	185.9	22.02	0.7174
63	17	72.5	12.1	84.6	6	1	3.92	3.92	3.92	11.8	292.8	34.68	0.4555
100	6	115	6.39	121	18	1	2.85	2.85	2.85	14.3	366.4	41.24	0.2880
125	6	144	7.99	152	18	1	3.19	3.19	3.19	16.0	458.0	51.23	0.2304
125	16	144	23.4	167	26	7	2.65	2.06	6.19	16.8	579.9	69.86	0.2310
160	6	184	10.2	194	18	1	3.61	3.61	3.61	18.0	586.2	65.58	0.1800
160	16	184	30.0	214	26	7	3.00	2.34	7.01	19.0	742.3	88.52	0.1805
200	6	230	12.8	243	18	1	4.04	4.04	4.04	20.2	732.8	81.97	0.1440
200	16	230	37.5	268	26	7	3.36	2.61	7.83	21.3	927.9	110.64	0.1444
250	10	288	28.3	316	22	1	4.08	2.27	6.80	23.1	1013.5	117.09	0.1154
250	16	288	46.9	335	26	7	3.75	2.92	8.76	23.8	1159.8	138.31	0.1155
315	7	363	25.1	388	45	7	3.20	2.14	6.41	25.6	1196.5	136.28	0.0917
315	16	363	59.0	422	26	7	4.21	3.28	9.83	26.7	1461.4	171.90	0.0917
400	7	460	31.8	492	45	7	3.61	2.41	7.22	28.9	1519.4	172.10	0.0722
400	13	460	59.7	520	54	7	3.29	3.29	9.88	29.7	1738.3	201.46	0.0723
450	7	518	35.8	554	45	7	3.83	2.55	7.66	30.6	1709.3	193.61	0.0642
450	13	518	67.1	585	54	7	3.49	3.49	10.5	31.5	1955.6	226.64	0.0643
500	7	575	39.8	615	45	7	4.04	2.69	8.07	32.3	1899.3	215.12	0.0578
500	13	575	74.6	650	54	7	3.68	3.68	11.1	33.2	2172.9	251.82	0.0578
560	7	645	44.6	689	45	7	4.27	2.85	8.54	34.2	2127.2	240.93	0.0516
560	13	645	81.6	726	54	19	3.90	2.34	11.7	35.1	2420.9	283.21	0.0516
630	4	725	31.3	756	72	7	3.58	2.39	7.16	35.8	2248.0	249.62	0.0459
630	13	725	91.8	817	54	19	4.13	2.48	12.4	37.2	2723.5	318.61	0.0459
710	4	817	35.3	852	72	7	3.80	2.53	7.60	38.0	2533.4	281.32	0.0407
710	13	817	104	921	54	19	4.39	2.63	13.2	39.5	3069.4	359.06	0.0407
800	4	921	39.8	961	72	7	4.04	2.69	8.07	40.4	2854.6	316.98	0.0361
800	8	921	76.7	997	84	7	3.74	3.74	11.2	41.1	3145.1	356.03	0.0362
900	4	1036	44.8	1081	72	7	4.28	2.85	8.56	42.8	3211.4	356.60	0.0321
900	8	1036	86.3	1122	84	7	3.96	3.96	11.9	43.6	3538.3	400.53	0.0322
1000	8	1151	93.7	1245	84	19	4.18	2.51	12.5	45.9	3916.8	446.37	0.0289
1120	8	1289	105	1394	84	19	4.42	2.65	13.3	48.6	4386.8	499.93	0.0258