
			<div> PRE-ESFORÇADOS BEIRA DOURO, S. A.</div> <div>Albergaria - Apartado 141 - 4524-909 Sta Maria da Feira</div> <div>2006</div> <div>EN 771 - 3:2003</div> <div>Blocos para Alvenaria de Betão Pré-fabricados</div>				
Designação do Produto:			Bloco Vazado Normal (Categoria II)				
Características							
Dimensões (D1) mm			Tensão de Rotura Bruta Bruta média (MPa)	Tensão de Rotura Efectiva média (MPa)	Estabilidade Dimensional: coef. movimento total média (mm/m)	Tensão de Corte N/mm2	Resistência ao Fogo
C	H	L	Valores Declarados				
500	200	100	2.5	5.5	0.25	0.15	Euroclasse A1
		150		6.6	0.30		
		200		7.4	0.30		
490	190	150		-----	0.18		
		250		7.5	0.20		
400	200	280	2.0	4.6	0.19		

D1 - Categoria de Tolerância

Data: 09-10-2008
Valores Sujeitos a Alteração