
			<div><div>Albergaria - Apartado 141 - 4524-909 Sta Maria da Feira</div><div>2006</div><div>EN 771 - 3:2003</div><div>Blocos para Alvenaria de Betão Pré-fabricados</div></div>							
Designação do Produto: Forra Térmica (Categoria II)										
Características										
Dimensões (D1) mm			Estabilidade Dimensional: coef. movimento total média (mm/m)	Permeabilidade e ao Vapor de água μ (coef.de difusão ao vapor de água)	Tensão de Corte N/mm2	Massa Volúmica aparente seca média (Kg/m3)	Massa Volúmica real seca média (Kg/m3)	Resistência Térmica $\lambda_{10,dry}$ W/mK		Resistência ao Fogo
								P=50%	P=90%	
C	H	L								
490	200	50	0.30	5/15	0.15	950	950	0.26	0.28	Euroclasse A

D1 - Categoria de Tolerância

Data: 18-09-2008
 Valores Sujeitos a Alteração