

**CONSTRUÇÃO CIVIL**

REF. PROD.: 1410

ITC N.º 292

# **PRIMÁRIO** **APARELHO PARA MADEIRAS**

**Em Interiores e Exteriores**

<b>DESCRIÇÃO:</b>	Tinta com base em resina alquídica, pigmentada de modo adequado à utilização em sistemas de pintura para madeiras.
<b>UTILIZAÇÃO:</b>	Na preparação de superfícies de madeira, em interiores e exteriores.
<b>PROPRIEDADES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grande facilidade de aplicação e lixagem.</li> <li>- Lacagem perfeita.</li> <li>- Boa cobertura.</li> <li>- Rápida secagem e enrijecimento.</li> </ul>
<b>CARACTERÍSTICAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cor:</li> <li>• Brilho:</li> <li>• Densidade:</li> <li>• Viscosidade:</li> <li>• Sólidos em volume:</li> <li>• Ponto de Inflamação:</li> </ul>	branco (800) e cinzento (2389) fosco 1,53 (branco); 1,48 (cinzento), a 23°C 80 ± 5 ISO 6 (a 23°C) 53,5% 40°C
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:</b>	De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras e gorduras e, bem secas. Proceder à imunização da madeira, aplicando Bondex Tratamento ref. 4380. Em REPINTURAS, remover toda a tinta mal aderente, procedendo de seguida a uma lixagem geral

(v.p.i.)

**APLICAÇÃO:**

Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 1 demão de Primário-aparelho.

- Sistema de Aplicação:

Trincha.

- Número de demãos:

1-2 demãos.

- Diluição:

Até um máximo de 10% com o diluente Sintético ref. 8003.

- Intervalo entre demãos:  
(para lixagem e repintura)

aprox. 6 horas.

**TEMPO DE SECAGEM:**

• ao tacto: 1 hora (a 23°C).

**RENDIMENTO MÉDIO:**

8-10 m<sup>2</sup>/Lt./demão, dependendo do estado da superfície.

**LIMPEZA DE FERRAMENTAS:**

Com o diluente Sintético ref. 8003.

**EMBALAGENS:**

1/4, 1 e 5 litros.

**ACABAMENTO:**

Com os Esmaltes sintéticos Sintal ref. 1140, Dyrulin ref. 1109, Dyru-Flat ref. 1718, ou Esmalte aquoso acrílico Hitt ref. 5195.

NOTA: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte os n.º Serviços de Assistência Técnica, ou o Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736, ou pela Linha Verde de Assistência a Clientes telef. 800 200 873.

