

CERTIFICADO DE INSPECÇÃO

(EN 10204 - 2.2.)

Firma:

JOSE PEIXOTO RODRIGUES & Ca.,LDA. RA CIDADE O PORTO, 118

APARTADO 30

4711-952

BRAGA

CERTIFICADO NR: 12.179,00

DATA:

13/11/08

V/ENC.:

DESCRIÇÃO: ORD. FABRICO: ARAME RECOZIDO 1,25mm.

1304

FORNECIMENTO

FACTURA: 80867

QUANTIDADE:

4,286 Kg.

DATA: 12/11/08

ROLOS/ATADOS:

2,00

CARACTERÍSTICAS MECANICAS

VALORES DETERMINADOS

T. ROTURA TRACÇÃO Rm (N/mm2) T. LIMITE CONVENCIONAL PROPORCIONALIDADE

EXTENSÃO APÓS ROTURA

Rp 0.2 (N/mm2)

A50 mm (%)

333

34

Relatório de Ensaio: R08-0317

COMPOSIÇÃO QUIMICA

C

Mn

P

S

Si

Cr

Ni

Cu

Mo

Al

0.001

0.057

0.371

0.011

0.008

0.110

0.020

0.020

0.015

0.001

VAZAMENTO:

811799

DESIGNAÇÃO:

NORMA:

Fapricela


Responsável pela emissão

4591-908 Freamunde Portugi for Geral +351-255-890 66 Gras Geral +351-255-890 67 Fas Geral +351-256-890 69 Industria de Trefilagem, Sylpomercial +351-256-890 comercial (90) ermential (90)

DEPARTAMENTO DA QUALIDADE



DQ 0803A





CERTIFICADO DE INSPECÇÃO

(EN 10204 - 2.2.)

Firma: JOSE PEIXOTO RODRIGUES & Ca.,LDA. RA CIDADE O PORTO, 118 APARTADO 30 4711-952 **BRAGA**

CERTIFICADO NR: 12.651,00

DATA:

24/3/09

V/ENC.:

DESCRIÇÃO: ORD. FABRICO: ARAME RECOZIDO 1,25mm.

1304

FORNECIMENTO

FACTURA: 90273

QUANTIDADE:

7,676 Kg.

DATA: 24/3/09

ROLOS/ATADOS:

4,00

CARACTERÍSTICAS MECANICAS

VALORES DETERMINADOS

T. ROTURA TRACÇÃO Rm (N/mm2) T. LIMITE CONVENCIONAL PROPORCIONALIDADE

EXTENSÃO APÓS ROTURA

Rp 0.2 (N/mm2)

A50 mm (%)

383

31

Relatório de Ensaio: R08-0335

COMPOSIÇÃO QUIMICA

C Mn P S Si Cr Ni Cu Mo Al

0.039

0.374

0.012

0.007

0.068

0.021

0.022

0.017

0.001

0.001

VAZAMENTO:

811344

DESIGNAÇÃO:

NORMA:



Responsável pela emissão

IBERMETAIS: Industria de Trefilagem, SA

DEPARTAMENTO DA QUALFE



