

**DYKUP**

**TÉCNICO / COMERCIAL**

**CONSTRUÇÃO CIVIL**

# XYLOFENE S.O.R. 2

## E

### INJECTOR

Gama  
**XYLOFENE**



REF. PROD.: 1075 - SOR2  
1077 - Injector

ITC N.º 456

### INSECTICIDA E FUNGICIDA PARA MADEIRAS

#### Em Interiores e Exteriores

**DESCRIÇÃO:**

Produto formulado a partir de resinas alquídicas com agentes fungicidas e insecticidas.

**UTILIZAÇÃO:**

S.O.R.2 é um produto de prevenção, destinado ao tratamento preventivo e curativo da madeira de construção e mobiliário.

**PROPRIEDADES:**

- Tratamento eficaz contra fungos e carunchos
- Pronto a aplicar
- Não altera a cor ou o aspecto natural da madeira
- Compatível com outros produtos sintéticos para madeiras (velaturas, vernizes, esmaltes, etc..)

**CARACTERÍSTICAS:**

Incolor  
0,79 (20° C)  
> 38° C

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

As superfícies a tratar devem estar limpas e isentas de poeiras e gorduras.

Qualquer revestimento existente, deverá ser totalmente removido.

(v.p.f.)



• **Tratamento de Madeiras Novas:** Após correcta preparação da superfície, aplicar generosamente o produto em 2 demãos com trincha ou pincel, sobre todas as faces das peças de madeira, até que este penetre em profundidade (até à saturação). No caso de **Móveis Envernizados**, aplicar o produto também no interior do móvel. Em **Soalhos**, sempre que possível, aplicar o produto também na face interior do soalho.

• **Tratamento de Madeiras já atacadas:** Efectuar uma sondagem e descasque das zonas afectadas, aplicando de seguida 2 a 3 demãos, com trincha, em todas as superfícies afectadas. Sempre que possível, injectar profundamente o produto nos elementos de grande secção, insistindo nas fendas e entalhes. Para as zonas de mais difícil acesso, utilizar (eventualmente) um pulverizador.

Trincha ou pincel

Sem diluição

Mínimo 1 h

#### TEMPO DE SECAGEM

• Em ambiente seco e ventilado: cerca de 24 horas

• Para aplicação de um produto de acabamento: min. 48 h

#### RENDIMENTO MÉDIO

• **Tratamento preventivo** - 5 m<sup>2</sup>/lt (para as 2 demãos)

• **Tratamento curativo** - Min. recomendado 3 m<sup>2</sup>/lt (para as 3 demãos). Pode ser variável segundo a superfície e grau de ataque.

#### LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Com Xylodiluyente ref.<sup>a</sup> 1201

#### EMBALAGENS

1, 5, 25 e 200 lt  
(400 ml Injector)

NOTA: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte os n.ºs Serviços de Assistência Técnica, ou o Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do Telefone 91 760 57 36, ou pela Linha Verde de Assistência a Clientes Telefone 800 200 873.

