

Processos Construtivos

Enceramento em Pavimentos de Madeira

Após a aplicação do pavimento de madeira este deve ser devidamente lixado de forma a ser conferida uma superfície lisa, preparada para a aplicação do material pretendido.

No fim da operação de lixagem estar completa aplica-se a cera nas quantidades necessárias de forma a ser garantido o acabamento especificado em projecto. Para se garantir um bom espalhamento da cera por toda a superfície do pavimento, esta operação deve ser executada com o auxílio de uma enceradora.

Plano de Inspeção

N.º	Característica a controlar	Critérios de aceitação/Documents de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc./Reg. associados
1	Superfície do Pavimento	Conforme o tipo de acabamento pretendido	- Inspeção visual	Toda a Superfície	Encarregado e Director de Obra	IMP08.28 FP-04-008
2	Tipo de cera	Conforme CE	- Inspeção visual e Fichas técnicas		Encarregado e Director de Obra	
3	Quantidades de cera		- Inspeção visual e doseadores		Encarregado	
4	Acabamento final		- Inspeção visual		Encarregado e Director de Obra	

Legenda

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade
FP – Fichas de prevenção

Defeito detectado	Correcção
a) Irregularidades no Pavimento	Polir novamente a superfície do pavimento em causa
b) Cera Inadequada	Substituir o tipo de cera
c) Quantidade de Cera Insuficiente	Dosear devidamente a quantidade de cera a aplicar
d) Acabamento Deficiente	Aperfeiçoar o acabamento

Ferramentas ou Equipamentos

Lixas, Máquina de Polimentos, Enceradora.

processo construtivo PC08.32 09r02- enceramentos de pavimentos de madeira

ELABORADO POR

[Assinatura]

19/12/2007

APROVADO POR

[Assinatura]

19/12/2007