

Processo Construtivo

Emboço e reboco com barita - É realizado com argamassa de barita, com o peso específico de acordo com o Caderno de Encargos, a aplicar por camadas de 0 8 cm de espessura, com a espessura mínima total de 2 4 cm.

As paredes, pavimentos e tectos, serão protegidas com rebocos de barita, com 3 cm de espessura, em toda a área das dependências especificadas em caderno de Encargos. Nas paredes, as protecções com rebocos de barita são levadas, em todas elas, até à altura dos tectos.

Todos os rebocos de barita, caso nada seja dito no Caderno de Encargos, terão o traço seguinte: uma parte de cimento, uma parte de areia e 5 partes de barita em volume.

Antes da execução dos rebocos, as paredes são regularizadas com emboço de traço 1:3, áspero sobre este emboço, é depois realizado o reboco de barita. Onde forem executados rebocos de barita, a massa de esboço para os estuques é aplicada directamente sobre esses rebocos.

Os rebocos de barita, serão executados até ao pavimento por detrás dos rodapés (caso estes existam).

Os tacos de fixação destes rodapés, serão protegidos com chumbo (se especificado em Caderno de Encargos), caso não esteja assim previsto deverá propor-se esta situação à Fiscalização.

Deverão também ser aplicadas toda as especificações descritas no Processo construtivo relativo à realização de rebocos.

Plano de Inspeção

N.º	Característica a controlar	Critérios de aceitação/Documentos de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc./Reg. associados
1.	Peso específico da barita	Conformidade com o Caderno de Encargos e Condições Técnicas Especiais	- Inspeção visual e ficha técnica associada	Início dos trabalhos de reboco	Director de Obra	Ficha técnica da barita IMP08.28
2.	Espessuras finais do reboco de barita	Enxistência de depressões no plano do reboco	- Inspeção visual, Fita métrica	Final de cada frente de trabalho	Encarregado, Director de obra	IMP08.28 FP-04-007
3.	Alturas dos rebocos com barita	Conclusão da frente de trabalho até à altura total do pano de parede a rebocar	- Inspeção visual		Encarregado, Director de obra	
4.	Continuidades dos rebocos com barita	Extensão total do pano rebocado isento de falhas de reboco e depressões	- Inspeção visual		Encarregado, Director de obra	

Legenda

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade

FP – Fichas de prevenção

Defeito detectado	Correcção
a) Peso específico da barita inferior ao especificado em Caderno de Encargos	Remover o reboco já realizado e aplicar um novo reboco com barita de peso específico igual ao Caderno de Encargos
b) Espessuras de reboco de barita inferior ao especificado em Caderno de Encargos	Aplicar nova camada de reboco até se atingir a espessura prevista em Caderno de Encargos
c) Alturas de reboco de barita diferentes ao especificado em Caderno de Encargos	Aplicar reboco nas zonas previstas em Caderno de Encargos e sem reboco realizado
d) Descontinuidades nos rebocos de barita	Aplicar reboco nas zonas previstas em Caderno de Encargos de forma a colmatar estas descontinuidades

Ferramentas ou Equipamentos

Fita métrica, nível, régua de alumínio de 2.0 metros de comprimento

processo construtivo PC08.23.08r02- emboço e reboco com barita

ELABORADO POR

APROVADO POR

Abu de

19/12/2007

[Assinatura]

19/12/2007