## Ficha Técnica - Caracterização de Produto

Min.

CALBRITA

**C € 1029** 

05

Sociedade de Britas, SA. Sede: Casal dos Fortes Telfs: 263 711 140 – 263 711 471

Fax: 263 711 426

Dimensão do Agregado   (0/32)	)					
Calcário   Calcário	)					
Tipo de Agregado	)					
N.º de Certificado de Conformidade / Norma   1029-CPD-PT05/01423   1029-CPD-PT05/01424   1029-CPD-PT05/01422   1029-CPD-PT05   NP EN 12620   NP EN 13043   NP EN 13242   NP EN 13124   Betão   Mist. Betuminosas   Mater. não ligados   Argamassa	)					
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	)					
Categoria Granulométrica         Peneiro Intermédio         -         NA $GT_ANR$ -           Massa Volúmica         EN 1097-6         VD $\rho_a = 2,69 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{rd} = 2,59 \text{ Mg/m}^3$ Absorção de água         EN 1097-6         VD         -         VD         1,3 %         VD         1,3 %         VD         -           Teor de finos         EN 933-1         C         -         C         -         C $f_{12}$ C         -           Resistência à fragmentação do         EN 1007-2         C         -         C $f_{14}$ C $f_{14}$ C $f_{14}$						
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
Absorção de água         EN 1097-6         VD         -         VD         1,3 %         VD         1,3 %         VD         -           Teor de finos         EN 933-1         C         -         C         -         C         f <sub>12</sub> C         -           Resistência à fragmentação do         EN 1007-2         C         -         C         IA         C						
Absorção de água         EN 1097-6         VD         -         VD         1,3 %         VD         -           Teor de finos         EN 933-1         C         -         C         -         C         f <sub>12</sub> C         -           Resistência à fragmentação do         EN 1007-2         C         -         C         IA         C         IA         C						
Teor de finos         EN 933-1         C         -         C         -         C         -         C         -           Resistência à fragmentação do         EN 1007-2         C         -         C         IA         C </th <th></th>						
Resistência à fragmentação do FN 1007-2 C - C /A C /A						
Enxofre total EN 1744-1, Sec.11   a/r   C   S <sub>1</sub>   a/r -						
Constituintes que alteram o tempo de presa e a resistência do betão / endurecimento da argamassa  EN 1744-1, Sec.15  a/r  a/r  A solução obtida é mais clara que a solução padrão						
Retracção por secagem         EN 1367-4         a/r         - <t< th=""><th></th></t<>						
Peneiros (mm) 63 45 40 31,5 25 22,4 20 16 14 12,5 10 8 6,3 4 2 1 0,500 0,250 0,12	0.063					
Granulometria % Passado acumulado 100 100 100 98 93 90 86 79 74 70 63 58 52 42 33 25 19 15 11						
Típica Máx. 100 100 99	9					

ſ	С	Categoria	NA	Não Aplicável	Data de Aprovação	Rubrica
	VD	Valor Declarado	NR	Não Requerido	03/09/2008	2 Salis
ſ	a/r	Limite de aceitação/rejeição	NPD	Nenhum Desempenho Determinado		
ſ	-	Não Aplicável à Norma	(DG)	Declaração da granulometria (anexo)		Carrier -