

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

DYRULAC

Interior / Exterior

1.	Descrição	Esmalte formulado com base em resinas alquídicas resistentes ao amarelecimento e pigmentação rigorosamente selecionada e controlada.
2.	Utilização	Na indústria de construção civil, como acabamento semi-brilhante (acetinado) de alta qualidade. Utilizado em todo o tipo de superfícies, mas especialmente indicado na pintura de madeiras e metais.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Cheiro suave • Excelente retenção de brilho e cor. • Excelente lacagem. • Boa cobertura. • Resistência ao amarelecimento no interior
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> - Brilho: semi-brilhante (38-42 ângulo de 60°) - Densidade: 1,28 ± 0,02 (a 23°C) - Viscosidade: 80-90 KU (a 23°C) - Sólidos em volume: 54 ± 1% - Ponto de Inflamação: 21-55°C (de acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE) - Valor limite da UE para este produto (sub cat A/d): 400 g/l (2007), 300 g/l (2010). Este produto contém no máx. 397 g/l COV.
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, areias soltas e gorduras. De acordo com o tipo de superfície a pintar, devem ser preparadas com primários e sub-capas adequados à sua natureza.</p> <p>Em metais recomenda-se a limpeza até ao grau Sa 2 ½ ou St 2 (norma ISO 8501).</p> <p>Recomendamos a aplicação do produto com um teor em humidade na madeira inferior a 15%.</p> <p>Pinturas de Raiz: Recomenda-se o emprego dos seguintes produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Madeiras: <ul style="list-style-type: none"> - Imunizador Bondex Tratamento refª 4380 ou Bondex Extra Tratamento ref. 4150 - Primário para madeiras refª 1410 - Primário-aparelho isolante refª 1189 • Metais: <p><u>Primários aconselhados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Metais Ferrosos: Primário para Ferro refª 1490 - Metais Não Ferrosos: Primário Multi-usos refª 1495 <p>Repinturas Se a pintura anterior se encontra em bom estado, proceder a uma limpeza e lixagem cuidadosa (até se despolir totalmente a película de tinta). Pode então aplicar-se a nova camada de esmalte.</p> <p>No caso da pintura antiga se encontrar em mau estado, deverá proceder-se à decapagem total da tinta, utilizando (quando possível) o Decapante refª 8008 (**). O esquema de pintura a adoptar será idêntico ao de uma pintura de raiz.</p> <p>(**) No caso de madeiras utilizar Bondex Decapante para Madeiras refª 8014.</p> <p>Em paredes já pintadas com tintas aquosas, aplicar previamente uma demão com Primário-Aparelho Isolante refª 1189.</p>
6.	Aplicação	Homogeneizar o produto, por agitação suave com espátula, e deixar repousar alguns minutos antes de aplicar. Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2 a 3 demãos de DYRULAC, distribuindo-o uniformemente na superfície e alisando sempre no sentido do veio da madeira.

7.	Sistema de aplicação	<ul style="list-style-type: none"> Trincha ou rolo: normalmente sem diluição. Pistola adicionar até 5% de diluente ref* 8020.
8.	Rendimento	12 m ² /L (por demão) (Recomendamos uma espessura de filme seco no conjunto das demãos de 137 µm).
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none"> Ao tacto: aproximadamente 4 a 6 horas (a 23°C) Entre demãos: aproximadamente 12 horas Para utilização: aproximadamente 24 horas
10.	Limpeza	Com diluente ref* 8020 seguida de lavagem com água e detergente.
11.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none"> Evitar a aplicação do produto com temperatura ambiente superior a 35 °C ou inferior a 10 °C e com humidade relativa superior a 80%. Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendados na aplicação de tintas e na Ficha de Dados de Segurança do produto.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 800 200 873 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.



DYRUP

TINTAS DYRUP, S.A.
 Rua Cidade de Goa, 26
 2535-061 Lourenço
 Tel.: +351 21 941 02 00
 www.dyrup.com