
 <p>Sicóbrita - Extração e Britagem de Pedra, SA Rua Santa Luzia, n.º 22, 3.º Piso, Salas 32 e 33 Edifício Pombal Shopping 3100-483 POMBAL Tel. 236 213089 Fax. 236 215235</p>	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>		
	Código: FIP 08 V 02		Organismo Notificado N.º: 1591
	Data de emissão: 19-04-2006		Certificado N.º: 027-CPD-05
	Produto: Brita 1 MB		Ano de aposição: 2005

### ÂMBITOS DE APLICAÇÃO

Aplicações: EN 12620 e EN 13043 Limitações: Não é aplicável em camadas de desgaste

### DESIGNAÇÃO E DESCRIÇÃO

Dimensão nominal (d/D): 5/11 Tipo dimensional: Agregado grosso

Origem: Pedreira de Chão Queimado Instalação de fabrico: Instalação MB

Descrição petrográfica: Litologia: calcário Idade geológica: Jurássico Minerais: Calcite Esfericidade: Sub-prismática a sub-discoidal Arredondamento: Muito anguloso a sub-anguloso Condições de superfície: Rugosa

Processo de fabrico: Quebra e selecção

### DESCRIÇÃO ADICIONAL


Distribuição granulométrica				Outras características (continuação)		
Série de peneiros: Série base + Série 1				Característica	EN 12620	EN 13043
Abertura (mm)	% acumulada de passados			Forma das partículas:		
	Valores típicos	Limite Mínimo	Limite Máximo	- Índice de achatamento	FI <sub>15</sub>	FI <sub>15</sub>
				- % de superfícies esmagadas e partidas	N/A	C <sub>100/0</sub>
				Resistência à fragmentação <sup>(1)</sup>	LA <sub>30</sub>	LA <sub>30</sub>
63	100			Resistência ao desgaste por atrito <sup>(1)</sup>	M <sub>DE</sub> 15	M <sub>DE</sub> 15
45	100			Resistência ao polimento	DND	DND
31,5	100			Resistência à abrasão	DND	DND
22,4	100	100	100	Composição/Teor:		
16	100	98	100	- cloretos <sup>(1)</sup>	< 0,001%	N/A
11,2	91	85	99	- sulfatos solúveis em ácido <sup>(1)</sup>	AS <sub>0,2</sub>	N/A
8	18			- enxofre total <sup>(1)</sup>	< 0,2%	N/A
5,6	1	0	15	- teor de húmus <sup>(1)</sup>	Mais claro	N/A
4	1			Estabilidade volumétrica:		
2	1	0	2	- retracção por secagem <sup>(1)</sup>	0,017%	N/A
1	1			- teor de carbonatos	N/A	N/A
0,5	1			Massa volúmica das partículas <sup>(1)(2)</sup> :		
0,25	1			- material impermeável das partículas	2,72 Mg/m <sup>3</sup>	2,72 Mg/m <sup>3</sup>
0,125	1			- partículas secas em estufa	2,65 Mg/m <sup>3</sup>	2,65 Mg/m <sup>3</sup>
0,063	0,6	0,0	1,0	- partículas saturadas c/ sup. seca	2,68 Mg/m <sup>3</sup>	2,68 Mg/m <sup>3</sup>
Outras características				Absorção de água <sup>(1)(2)</sup>	1,0%	1,0%
Característica	EN 12620	EN 13043		Durabilidade face ao choque térmico	N/A	V <sub>LA</sub> =0 ; I=0,04
Granulometria	G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 85/15 ; G <sub>NR</sub>		Durabilidade face ao gelo-degelo <sup>(1)</sup>	WA <sub>24</sub> ≤1%	WA <sub>24</sub> 2
Limpeza:				Durabilidade face à reacção álcalis-silica	DND	N/A
- teor de finos	f <sub>1,5</sub>	f <sub>1</sub>		Afinidade aos ligantes betuminosos	N/A	DND
- Valor de azul de metileno (MB)	N/A	N/A		Contaminantes orgânicos leves <sup>(1)</sup>	N/A	N/A
- Valor de azul de metileno (MB <sub>T</sub> )	N/A	N/A		Substâncias perigosas	DND	DND

<sup>(1)</sup> Valor determinado sobre outro produto com a mesma origem

<sup>(2)</sup> Os valores relativos à massa volúmica e absorção de água foram determinados sobre a fracção 4/31,5 mm (Secção 8 da EN 1097-6)

DND - Desempenho não determinado pelo facto da determinação da propriedade não estar regulamentada

N/A - Parâmetro não aplicável no âmbito da norma ou do tipo de agregado em causa

O responsável pelo CPF:	Data:	Pág.:
	19 / 04 / 2006	1/1