

### Processo Construtivo

**Reboco de acabamento nas paredes exteriores (areado)** - A composição a aplicar será a indicada no reboco de paredes exteriores, mas com meia areia, de composição adequada para resultarem perfeitamente aderentes aos paramentos sobre os quais serão aplicados. São executadas por duas camadas de modo a que a primeira fique bem apertada e rugosa. A segunda é aplicada somente quando a primeira estiver convenientemente seca.

Deverão apresentar tonalidades uniformes, perfeitamente desempenadas e isentas de fendilhação ou quaisquer outros defeitos. O guarnecimento terá um acabamento areado perfeito e uniforme, sendo as concordâncias côncavas ou convexas arredondadas.

### Plano de Inspeção

N.º	Característica a controlar	Critérios de aceitação/Documents de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc./Reg. associados
1.	Tipo de materiais utilizados no fabrico da argamassa	-De acordo com o Projecto e CE (Caderno de Encargos)	- Inspeção visual	- No início dos trabalhos	Encarregado	IMP08.28 FP-04-007
2.	Estado de aperto e rugosidade da superfície	-Uniforme e estável	- Inspeção visual	-Ao longo da execução dos trabalhos	Encarregado	
3.	Humidade da primeira camada de argamassa antes da aplicação da segunda	- Adequada à segunda camada	- Inspeção visual		Encarregado	
4.	Desempeno da superfície	- Aprumo da superfície	- Inspeção visual, régua de alumínio de 2 metros de comprimento, nível		Director de Obra, Encarregado	
5.	Fendilhação	- Ausência de fendilhação	- Inspeção visual		Director de Obra, Encarregado	
6.	Acabamento da superfície	-De acordo com o Projecto e CE (Caderno de Encargos)	- Inspeção visual		Director de Obra, Encarregado	

#### Legenda

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade  
FP – Fichas de prevenção

Defeito detectado	Correcção
a) Material diferente do especificado	Substituir o material
b) Argamassa demasiado rugosa	Humidificar superfície e alisar
c) Estado de humedificação da primeira camada deficiente	Humidificar a primeira camada
d) Superfície empenada	Aplicar nova camada de argamassa perfeitamente desempenada
e) Superfície fendilhada	Aplicar rede plástica na zona fendilhada e aplicar camada de argamassa
f) Acabamento da superfície deficiente	Humidificar a superfície e refazer acabamento

### Ferramentas ou Equipamentos

Régua de alumínio de 2 metros de comprimento; nível.

processo construtivo PC08.23.03r02- rebocos de acabamento nas paredes exteriores

ELABORADO POR

APROVADO POR

*Alu da*

19/11/2007

*[Assinatura]*

19/12/2007