

FICHA TÉCNICA



TINTA DIARAL SUPER

Para protecção interna de depósitos de produtos químicos e alimentares

Ref.: 3440

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta à base de resinas epoxídicas, e de poliaminas sem solvente.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à protecção interna de depósitos de cimento ou ferro de produtos químicos e alimentares (ácidos, vinho, água potável, azeite, etc.).

PROPRIEDADES

- Excelente aderência.
- Elevada resistência mecânica e química.
- A película depois de seca é completamente atóxica, não conferindo cheiro nem sabor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(da mistura).

- Cor

Verde azeitona.

- Aspecto da película seca

Brilhante.

- Teor de sólidos em volume

100%

- Rendimento prático

2 m² / Kg

- Ponto de inflamação

superior a 100°C.

- Tempos de secagem

Ao tacto

10 horas.

Para repintura

24 horas máximo.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

* Cimento

A superfície deve estar firme e bem aderente, com rugosidade média e devidamente limpa, seca e isenta de poeiras e gorduras.

(v.p.f.)

* Ferro	Deve ser feita uma decapagem por jacto abrasivo até ao grau Sa 2 ½.
- Processos de aplicação	Trincha de pêlo curto ou espátula.
- Proporções de mistura dos componentes	PESO
Tinta Diaral Super	100
Endurecedor	40
	Misturar bem a tinta e o endurecedor e deixar em repouso 10 a 15 minutos antes de aplicar.
- Diluentes adequados e proporções de diluição	Diluir com Diluente Diaral Super até 5% na 1ª demão e aplicar sem diluição na 2ª demão.
- Tempo de vida útil após mistura (pot life)	2 horas.
- Intervalo entre demãos	12 horas no mínimo. 24 horas no máximo. Antes de aplicar a 2ª demão deve ser lixada a 1ª demão.
- Diluente de limpeza	Diluente Celuloso.
- Estabilidade em armazém	Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio e do calor.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Conservar longe de fonte de chama ou faísca. Nocivo por inalação e em contacto com a pele. Utilizar equipamento de protecção adequado (luvas, máscara, etc.). Lavar muito bem com água morna e sabão em caso de contacto com a pele. Em caso de projecção para os olhos, lavar abundantemente com água e consultar o médico.

OBSERVAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ou com humidade excessiva.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de continua investigação e desenvolvimento da Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Outubro 2002
(Substitui a de Julho 01)