

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Verniz Seda

Interior

1. Descrição	Verniz formulado com base em resina sintética.
2. Utilização	Na construção civil, para envernizamento de superfícies de madeira.
3. Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente aspecto decorativo (brilho tipo seda) • Boa lacagem • Facilidade de aplicação • Bom rendimento
4. Características	<ul style="list-style-type: none"> - Brilho: 40 ± 2 (Gardner a 60°C) - Densidade: 0,94 (a 23°C) - Viscosidade: 55-65 s ISO 6 (a 23°C) - Sólidos em volume: 41,5% - Ponto de Inflamação: 34°C - Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 500 g/l (2007). Este produto contém no máx. 500 g/l COV.
5. Preparação da superfície	De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, desengorduradas e secas. Em superfícies "vidradas" e rijas é conveniente efectuar uma lixagem geral, de modo a criar uma melhor base de aderência.
6. Aplicação	<p>Madeiras novas:</p> <p>Aplicar 2 demãos de Bondex Tratamento refª 4380.</p> <p>Em acabamentos com poro à vista, aplicar 2-3 demãos de verniz, procedendo a uma ligeira passagem à lixa entre as demãos.</p> <p>Para acabamentos com poro fechado, aplicar 1-2 demãos de Tapa-Poros refª 8007 e, após lixagem, 2 demãos de verniz.</p> <p>Madeira já envernizadas:</p> <p>Após lixagem (com lixa fina, para despolir), aplicar 1 ou 2 demãos de verniz, procedendo a ligeira lixagem entre demãos.</p>
7. Sistema de aplicação	<ul style="list-style-type: none"> - Tríncha ou rolo: adicionar até 7,5% de diluente Sintético refª 8003 - Pistola com diluição até 7,5% com diluente Sintal refª 1205
8. Rendimento	12-14 m²/L (por demão)
9. Secagem	<ul style="list-style-type: none"> • Ao tacto: 3-4 h (a 23°C) • Entre demãos: aprox. 24h
10. Limpeza	Diluente Sintal refª 1205 ou Sintético refª 8003.
11. Indicações importantes	Após longos períodos de armazenamento o produto tem tendência a apresentar um ligeiro sedimento, facilmente dispersável. Recomenda-se pois uma agitação suave do verniz antes da aplicação.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte os n.ºs Serviços de Assistência Técnica pela Linha Verde de Assistência a clientes Tel. 800200873 ou pelo Serviço de Atendimento Técnico Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

