

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

PRIMÁRIO-APARELHO ISOLANTE

Para Preparação de Superfícies
Interior/Exterior

2

1. Descrição	Primário formulada a partir de uma resina alquídica.
2. Utilização	Na construção civil, como Primário-Aparelho Isolante, em interiores e exteriores, quando se pretende a obtenção de acabamentos muito perfeitos.
3. Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Uniformiza a absorção, evitando manchas de brilho e coloração na aplicação da tinta de acabamento. • Elevado grau de aderência e poder de enchimento. • Fácil lixagem. • Boa compatibilidade com todos os produtos sintéticos (primários, betumes e esmaltes).
4. Características	<ul style="list-style-type: none"> - Cor: Verde (555), Branco (800), Castanho (750) - Brilho: Fosco - Densidade: 1,62 (a 23°C) - Viscosidade: 106-110 KU (a 23°C) - Sólidos em volume: 52% - Ponto de inflamação: 29°C - Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 450 g/l (2007). Este produto contém no máx. 449 g/l COV
5. Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras e gorduras e, bem secas.</p> <p>Pinturas de Raiz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Madeiras: Aplicar o Imunizador Bondex Tratamento refº 4380, seguida de 1 demão de Primário para madeiras refº 1410. Proceder a uma lixagem geral e aplicar então o Primário-Aparelho Isolante (em cor próxima ao acabamento). • Metais: Remover a ferrugem com limpeza da superfície até ao grau Sa 2 ½ ou St2 (norma 8501), depois aplicar o primário adequado. <p>Repinturas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceder à remoção de toda a tinta anterior mal aderente (se necessário poderá usar o Bondex Decapante para Madeiras refº 8014 ou Decapante refº 8008 (para metais), efectuar uma lixagem geral. Aplicar o esquema para a pintura de raiz.
6. Aplicação	Aplicar uma demão de Primário-Aparelho Isolante, depois das superfícies devidamente preparadas.
7. Sistema de aplicação	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicação à tacha ou rolo: adicionar até 10% de diluente Sintético refº 8003. • Aplicação à pistola: diluir no máximo 10%, com o diluente Sintal refº 1205.
8. Rendimento	9-10m²/l (por demão).
9. Secagem	<p>Ao tacto: aprox 1 hora (a 23°C).</p> <p>Intervalo entre demãos: 12-24 horas, dependendo das condições ambientais.</p>
10. Limpeza	Com os diluentes Sintal refº 1205 ou Sintético refº 8003.
11. Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none"> • Principalmente em exteriores, deve restringir-se o uso de primário aparelho-isolante ao mínimo indispensável, de modo a não comprometer a resistência global do revestimento. • O primário aparelho-isolante é também indicada para paredes de estuque e reboco, em interiores, como isolamento, para evitar migrações do substracto (sobretudo em ambientes sujeitos a fumos)

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte os nossos serviços de Assistência Técnica pela Linha Verde Assistência a Clientes 800290873, ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 24h às 24h através do telefone 917605736.

