



FICHA TÉCNICA

IMPERSEP 150

Descrição do Produto**Constituição**

Tecido não tecido de polipropileno branco com uma gramagem de 150 g/m²

Apresentação

Rolos de 100 m² (2.00 m x 50 m), com peso nominal de 15 kg.

Características Técnicas

Características	Norma Referência	Unidades	Resultado
Gramagem	ISO 965	g/m ²	150±15%
Espessura	ISO 964-1	mm	2,4±20%
Alongamento à rotura	ISO 10319	%	>70
Resistência à tracção	ISO 10319	KN/m	>8,0
Rasgamento	ASTM D-4533	N	>170
Punçoamento estático	ISO 12236	N	>1200
Permeabilidade	ISO 11058	s ⁻¹	1,5
Transmissividade	ISO 12958	m ² /s	9,0
Abertura à filtração	ISO 12956	µm	140
	C ₂₀		

- Material impusível, insensível ao ataque de agentes microbiológicos.
- Grande durabilidade, resistente a ácidos, bases e UV.
- Os dados técnicos acima especificados foram apurados com base em testes regulares.
- Os valores são indicativos e obtidos de produções correntes.

Recomendações de Manuseamento e Armazenamento

Evitar quedas ou pancadas.
Transportar e armazenar os rolos na vertical, sempre sob protecção climática- i.e. sol, chuva, geada, granizo, neve.
Elevação dos rolos, sempre paletizados, por meio de grua ou empilhador.

Para esclarecimentos adicionais não hesite em contactar os nossos serviços técnicos. O fabricante reserva-se o direito de modificar a qualquer momento a apresentação e as características dos seus produtos. As presentes características técnicas são mencionadas a título indicativo (as tolerâncias figuram nas Directivas da DEATC e nos Documentos de Homologação, estes últimos quando aplicáveis).

SEDE E FABRICA

Praça Industrial - Rua Quilombo,
2872 - 1000 Lisboa
Tel: 212 221 100 - Fax: 212 221 101

DELEGACÃO COMERCIAL DO NORTE

Vila do Senhor - Vila Nova de Teófilo
4470 - 820 Vila
Tel: 229 961 561 - Fax: 229 961 565

DELEGACÃO COMERCIAL DO CENTRO

Av. João Vales Padua - Anselm 11 Pte 0
Rua Industrial da Pareda
9920 - 370 Coimbra
Tel: 212 422 358 - Fax: 212 422 327

DELEGACÃO COMERCIAL DO SUL

Estação Macaral 105 - Parque Industrial de Alentejo
Alentejo
2100 - 170 Odivelas
Tel: 212 422 358 - Fax: 212 422 327

DC - FT - 115 - 01