

IPETEX, S.A.

## GEOTÊXTEIS - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

# GEONIL - GAMA HTP



CARACTERÍSTICAS				PRODUTO			
FÍSICAS	TIPO	NORMA INTERNACIONAL	UNID.	G-135 HTP	G-165 HTP	G-185 HTP	G-205 HTP
	PESO	EN 965	q/m <sup>2</sup>	135	165	185	205
	ESPESSURA	EN 984 - 1	mm	2,1	2,4	2,5	2,8
MECÂNICAS	R. TRACÇÃO	ISO 10319	KN/m	> 7,0	>10,0	>12,5	>15,0
	ALONGAMENTO À RUPTURA	ISO 10319	%	> 70	> 70	> 70	> 60
	RASGAMENTO	ASTM D-4533	N	> 200	> 300	> 350	> 350
	PUNÇOAMENTO	ISO 12236	N	> 1000	> 1500	> 1500	> 1600
HIDRÁULICAS	PERMISSIVIDADE	ISO 11056	S <sup>-1</sup>	1,7	1,3	1,2	1,1
	TRANSMISSIVIDADE	ISO 12958	m <sup>2</sup> /s	5,1	9,0	9,5	10,0
	ABERTURA DE FILTRAÇÃO	ISO 12956 O <sub>90</sub>	µm	150	130	130	120

- Material imputrescível; insensível ao ataque de agentes microbiológicos
- Os dados técnicos acima especificados foram apurados com base em testes regulares
- Se nenhuma tolerância estiver especificada, os valores são indicativos e obtidos de produções correntes
- Todas as informações que digam respeito aos métodos, às produções e aos dados, podem ser fornecidas a pedido
- Os dados acima indicados podem ser modificados sem aviso prévio