



ILOGUE

Comércio, Importação e Exportação, Lda.

Tintas Elpor

Fundada em 1988

ESMALTE ELPORLUX FE.01

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Esmalte sintético tendo por base resinas alquídicas e pigmentos resistentes à luz e à intempérie.

UTILIZAÇÃO

Acabamento de alta qualidade para na construção civil e metalomecânica, em exteriores e interiores, sobre madeira ou ferro.

PROPRIEDADES

Alto brilho.
Fácil aplicação.
Boa lacagem.
Elevada resistência à luz e intempérie.
Bom poder de cobertura.
Óptima elasticidade.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(Tendo por referência o Branco)
Cor – Nosso catálogo
Aspecto da película seca – Brilhante
Densidade – $1,07 \pm 0,04$
Teor de sólidos em volume – $52 \pm 2\%$
Espessura recomendada por demão – 30 microns
Rendimento teórico (a 30 microns) – $14m^2 / L / demão$
Ponto de inflamação [21 – 55°C]
Secagem – 12 horas.
Compostos Orgânicos Voláteis (COV):
- Valor limite da UE para este produto (Cat.A/d): 400g/L (2007)
Este produto contém no máximo 399g/L COV. *

***Nota:** O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

**CARACTERÍSTICAS
DE APLICAÇÃO**

Preparação da superfície: A superfície a pintar deve estar bem seca e isenta de poeiras e gorduras.

- Madeira

Em madeiras novas recomenda-se o seu tratamento com um imunizador após o que deve ser aplicado, previamente, uma demão do primário para madeira. E, depois, uma demão de subcapa. No caso de repinturas deve-se lixar cuidadosamente a superfície aplicando, de imediato, o esmalte.

**CARACTERÍSTICAS
DE APLICAÇÃO**

(continuação)

- Ferro

A superfície deve estar bem seca e limpa, isenta de poeiras, gorduras e ferrugem. A remoção da ferrugem pode ser feita com um removedor de ferrugem, após o que deve ser aplicado um primário anticorrosivo.

- Processo de aplicação

Trincha, rolo pelo curto ou pistola.

- Diluente

Diluente Sintético FB.01

- Diluição

Pistola - 15 a 20% - 25 a 30" CF4

Trincha / rolo - 0 a 5% - 80 a 90" CF4

- Intervalo entre demãos - 24 horas, no mínimo.

ESTABILIDADE

Armazenar em embalagens de origem ao abrigo do frio e do calor.

**INFORMAÇÃO DE
SEGURANÇA**

Inflamável. Conservar longe de fonte de chama e/ou faísca. Promover bom arejamento do local. Lavar as mãos com água morna e sabão.

Em caso de projecção para os olhos, lavar abundantemente com água.

2003/09

(revisão 09/07/29)