

DILUENTES

QUADRO SÍNTESE DE UTILIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

- Deve usar-se cada diluente exclusivamente para o(s) produto(s) ao(s) qual(ais) se destina(m) e que estão indicados no quadro que adiante se apresenta.
- Para uma aplicação correcta, consultar e respeitar as instruções de aplicação constantes da ITC dos produtos onde o diluente se utiliza.

DESIGNAÇÃO	REFª	COMPOSIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Sintal (p/ aplicação à pistola)	1205	Mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos	Dens : 0,82 P.Infl : 13 °C	Diluente de evaporação normal, para aplicação à pistola para todos os produtos sintéticos
Diluente p/ Trafic	1210	Mistura de hidrocarbonetos essencialmente aromáticos	Dens : 0,871 P.Infl: 4 °C	Diluente para produto refª 8011
Celulósico Extra	4210	Mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos	Dens : 0,85 P.Infl: 6 °C	Diluentes para produtos celulósicos, quando se pretende uma secagem mais rápida. Produtos onde é utilizado : refª 4061, 4060, 8007
Dyrupur	7205	Mistura de acetatos e hidrocarbonetos aromáticos	Dens : 0,88 P.Infl : 10,5 °C	Diluente para produtos poliuretanos

DESIGNAÇÃO	REF ^a	COMPOSIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Sintético (P/ aplicação à trincha)	8003	Mistura de hidrocarbonetos essencialmente alifáticos	Dens : 0,80 P.Infl : 41 °C	Diluyente de evaporação lenta para a maior parte dos produtos sintéticos.
Celulósico	8004	Mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos	Dens : 0,84 P.Infl : 7 °C	Diluentes para produtos celulósicos : ref 8007
Poliuretano	8005	Mistura de esteres alifáticos com hidrocarbonetos aromáticos	Dens : 0,95 P.Infl : 46 °C	Diluyente para produtos poliuretanos para aplicação ao rolo ou trincha: ref ^a 7020 e 7030
Especial	8006	Mistura de hidrocarbonetos alifáticos	Dens : 0,86 P.Infl : 26 °C	Diluyente de evaporação média, é utilizado nos produtos : ref ^a 8012 e 1400
Diluyente baixo teor em aromáticos	8020	Mistura de hidrocarbonetos alifáticos	Dens : 0,86 P.Infl : não inflamável (*)	Diluyente para sintéticos com baixo teor em aromáticos. É utilizado nos produtos ref ^a 1180 e 1750

(*) de acordo com a directiva preparações perigosas 1999/45/CE)

As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 800 200 873 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

W 596000010 c

