
			<div><p>Albergaria - Apartado 141 - 4524-909 Sta Maria da Feira</p><p>2006</p><p>EN 771 - 3:2003</p><p>Blocos para Alvenaria de Betão Pré-fabricados</p></div>									
Designação do Produto:			Blocos Leves (Categoria II)									
Características												
Dimensões (D1) mm			Tensão de Rotura Bruta média (MPa)	Tensão de Rotura Efectiva média (MPa)	Estabilidade Dimensional: coef. movimento total média (mm/m)	Permeabilidade e ao Vapor de água μ (coef.de difusão ao vapor de água)	Tensão de Corte N/mm2	Massa Volúmica aparente seca média (Kg/m3)	Massa Volúmica real seca média (Kg/m3)	Resistência Térmica $\lambda_{10,dry}$ W/mK		Resistência ao Fogo
										P=50%	P=90%	
C	H	L	Valores Declarados									
500	200	100	1.2	2.2	0.25	5/15	0.15	500	830	0.120	0.150	Euroclasse A1
		150	1.2	1.7	0.25	5/15		430	600	0.100	0.100	
		200	1.2	3.0	0.30	5/15		430	1000	0.100	0.150	
400		280	1.2	2.9	0.20	5/15		450	1010	0.110	0.135	

D1 - Categoria de Tolerância

Data: 26-09-2008
Valores Sujeitos a Alteração