

2

CONSTRUÇÃO CIVIL

REF. PROD.: 1060

ITC N.º 330

sintal marítimo

VERNIZ PARA MADEIRAS
Em interiores e exteriores

DESCRIÇÃO:	Verniz para madeiras, formulado com base num veículo alquídico rigorosamente seleccionado e controlado.
UTILIZAÇÃO:	Na construção civil, para envernizamento de superfícies de madeira, em interiores e exteriores.
PROPRIEDADES:	<ul style="list-style-type: none"> - Fácil aplicação. - Excepcional lacagem. - Boa resistência à "queda" de brilho (em exteriores). - Alto rendimento.
CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none"> • Cor: • Brilho: • Densidade: • Viscosidade: • Sólidos em volume: • Ponto de inflamação: 	<p>incolor</p> <p>brilhante</p> <p>0.94 (a 23°C)</p> <p>65-75 s ISO 6 (a 23°C)</p> <p>40%</p> <p>33°C</p>
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:	<p>De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, desengorduradas e secas.</p> <p>Em superfícies "vidradas" e rijas é conveniente efectuar uma lixagem geral, de modo a criar uma melhor base de aderência.</p>

<p>APLICAÇÃO:</p> <p>- Sistema de Aplicação:</p>	<p>- MADEIRAS NOVAS: Aplicar 2 demãos de Bondex Tratamento ref. 4380. Em acabamentos com poro à vista, aplicar 2-3 demãos de verniz, procedendo a uma ligeira passagem à lixa entre as demãos. Em interiores, para acabamentos com poro fechado, aplicar 1-2 demãos de Tapa-Poros ref. 8007 e, após lixagem, 2 demãos de verniz.</p> <p>- MADEIRA JÁ ENVERNIZADA: Após lixagem (com lixa fina, para despolir), aplicar 1 ou 2 demãos de verniz, procedendo a ligeira lixagem entre demãos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trincha ou rolo: adicionar o diluente Sintético ref. 8003 nas seguintes proporções: <ul style="list-style-type: none"> - 1ª demão 10-15% - demão(s) seguinte(s) 5-10% • Pistola adicionar 15-20% de diluente Sintal ref. 1205.
<p>RENDIMENTO MÉDIO:</p> <p>TEMPO DE SECAGEM:</p> <p>LIMPEZA DE FERRAMENTAS:</p>	<p>12-14 m²/L (por demão)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ao tacto: 4 horas (a 23°C). • entre demãos: aprox. 24 horas. <p>Diluente Sintal ref. 1205 ou Sintético ref. 8003</p>

Os valores apresentados como características são apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte os nossos Serviços de Assistência Técnica, o Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736 ou pela Linha Verde Assistência a Clientes 800200873.

