

NAZARÉ – Especificações Técnicas dos Pavimentos Desportivos Modulares

As placas modulares têm o topo plano e fechado, estruturadas interiormente por losangos, apoiadas em 266 células, sistema de fixação entre placas com 5 encaixes macho/fêmea que garantem a "remissão lateral", instalado com tela de borracha por debaixo (reduz o ruído e aumenta as performances). O pavimento NAZARÉ, pode ser instalado sobre madeira, cimento, alcatrão ou outro piso plano. A instalação é fácil e rápida.

MATÉRIA-PRIMA:

| | |
|---|--|
| »» Material plástico | - Polipropileno copolímero |
| »» Cores | - Opção do Cliente |
| »» Propriedades antiestáticas | - Excelentes |
| »» Resistência raios UV | - Elevada |
| »» Densidade | - 0,9 g/cm ³ (ISO 1183) |
| »» Índice de fluidez | - 12 g/10min (ISO 1133) |
| »» Resistência ao alongamento | - 8% (ISO R 527) |
| »» Modulo de flexibilidade | - 1400 Mpa (ISO 178) |
| »» Dureza, Rockwell R | - 70 pontos (ISO 868) |
| »» Resistência ao impacto 23°C | - 9 Kj/m ² (ISO 180) |
| »» Ponto de amolecimento | - 152°C (Vicat D306/A) |
| »» Coeficiente Linear dilatação térmica | - 15x10 ⁻⁵ (cm/cm)/°C (DIN 53752) |

TELA DE BORRACHA:

| | |
|---|---|
| »» Material / borracha | - PUR / granular reciclada |
| »» Espessura | - 4,0 mm |
| »» Fornecimento | - Rolos de 1,5 x 30 m |
| »» Peso | - 2,30 kg / m ² |
| »» Características técnicas | - Alta elasticidade/DIN 18195 |
| »» Temperatura de estabilidade | - De -30°C a +80°C |
| »» Coeficiente Linear dilatação térmica | - 23x10 ⁻⁵ (cm/cm)/°C (DIN 53752) |
| »» Características químicas | - Resistente à água; quimicamente neutro; resistente aos raios UV |

PLACAS MODULARES:

| | |
|------------------------------------|---|
| »» Dimensão de cada placa | - 25 x 25 cm x 1,2 cm de altura |
| »» Peso de cada placa | - 275 gr |
| »» Resistência ao fogo | - M4 |
| »» Planura | - 0,0 mm |
| »» Resistência aos solventes | - excelente |
| »» Receptividade à pintura | - boa |
| »» Remissão lateral | - Entre 0,0 mm e 1,2 mm |
| »» Sistema de encaixe | - 5 encaixes macho/fêmea |
| »» Certificação DIN 18032 (part 2) | - efectuado Otto-Graf-Institut |
| »» Características químicas | - Resistente à água; quimicamente neutro; resistente aos raios UV |
| »» Manutenção | - Cada módulo pode ser facilmente substituído |
| »» Limpeza | - Manual ou mecânica com detergente neutro |

Nota: todas as unidades e normas referidas acima, estão de acordo com as estabelecidas pela UE