XPS FIBRAN ECOR TE

ISOLAMENTO TÉRMICO I COBERTURAS INCLINADAS

CÓDIGO DE DESIGNAÇÃO: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300 - DS (TH)

XPS FIBRAN ECO® TE é uma placa de espuma rígida de poliestireno extrudido (XPS) com uma estrutura de células fechada, fabricada em conformidade com processo certificado segundo a Norma Europeia EN 13164:2001 - "Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios - Produtos manufacturados de espuma de poliestireno extrudido (XPS) - Especificação", e destina-se ao isolamento térmico pelo exterior de coberturas inclinadas e paredes enterradas.

PROPRIEDADES:

- Excelentes características de isolamento,
 graças a um coeficiente de condutibilidade térmica (λ) baixo.
- Absorção de água muito baixa.
- Elevada resistência mecânica, nomeadamente à compressão.
- · Auto-extinção ao fogo.
- · Sem CFC'S e HCFC'S.
- Elevada estabilidade dimensional.
- · Densidade homogénea.
- · Insensibilidade ao ataque de ácidos e bases.
- · Inércia às variações climatéricas.
- Compatível com os materiais de construção. convencionais (argamassas de cimento, cal, gesso, etc.).
- Fácil de transportar, cortar e aplicar.

Estas propriedades são estáveis ao longo do tempo.

CONSTITUIÇÃO DAS EMBALAGENS:

ESPESSURA	30 mm	35 mm 40 mm	45 mm 50 m	m: 60 mm	70 mm 80 mm
N° DE PLAGAS	1.1	12 10	a a	7	a la
N DEFLACAS	,44				
			1		
MIZ ATADO		2000 7450	67/5	100	450 375

APRESENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO:

As placas de XPS FIBRAN ECO® TE apresentam-se com pele em ambas as faces e com bordos de encaixe sobreposto (ES). As embalagens de XPS FIBRAN ECO® TE consistem num atado de filme retráctil, com altura máxima de 45 cm, e têm sempre um rótulo autocolante com a Informação e especificação do respectivo conteúdo. As placas de XPS FIBRAN ECO® TE podem ser armazenadas ao ar livre, sobre uma superfície limpa e lisa, ou em espaços fechados e ventilados. As placas são insensíveis à água da chuva e neve, mas são, como todos os plásticos, sensíveis às radiações ultravioletas. Deste modo, as embalagens que contêm o produto são concebidas com um plástico que é resistente aos raios UV por um período máximo de 6 meses. Pese embora as placas de XPS FIBRAN ECO® TE contenham um aditivo retardador de fogo, o que as torna auto-extinguíveis, as mesmas ardem quando em contacto prolongado com a chama. Por conseguinte, devem ser armazenadas longe de materiais inflamáveis, do fogo, ou de outras fontes de ignição. A temperatura máxima de trabalho durante a colocação é de 75° C, pelo que não deve nunca estar o produto em contacto com materiais que se encontrem a essa temperatura. Caso as placas entrem em contacto com materiais que contenham ingredientes voláteis, tais como solventes, entrarão em processo de dissolução. Para a aplicação não é necessário mais nenhum cuidado especial. As placas de XPS FIBRAN ECO® TE são transportáveis com facilidade e segurança, e fáceis de cortar com folha de serra

GEOMETRIA DAS PLACAS









APEICACAO

· ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR DE COBERTURAS INCLINADAS

considera que poderes se de argamas se ou madera, destinado a receber as hadas de claras Xho sF/BPANCECO TE. Este processire y la correction entre la camada de isolamiento e la clina acapticação.

telhas (sempre acagatário) em apados ou condes de argumassa executados no local. Estes apados ou condes de argumassa deverão serconvenientemente dintensionados. Recomenda se ainda que





· ISOLAMENTO TÉRMICO DE PAREDES ENTERRADAS

cavam crotacians as paras do conterio com a tambaga al outernas canadas del charda de ragians norescentantos creatementos separados arenartes entirentos.

	6
-DADOS TĒGNICO	Sec. 25.

PROPRIEDADES	UNIDADE	NORMA EN 13164	XPS FIBRAN ECO® TE
Código de designação de produto			XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300 - DS (TH)
Acabamento de bordo			encaixe sobreposto
Superfície das placas			ranhurada e lisa com pele
Comprimento x Largura	mm	EN 822	1250 x 600
Densidade	kg7m ^g	EN 1602	30 - 33
Condutibilidade térmica (a 10°C)	λο [W/(m+°C)]	EN 12667	0,086
Resistência térmica	Rio [m²ºG/W]	EN 828	
Resistência à compressão a 10% de deforma	ação kPa	EN 826	>300
Estabilidade Dimensional (23°C, 90% HR)	9%	EN 1604	≥ 2
Reacção ao fogo	EUROCLASS	EN 13501-1	and the second of the second o

NOTA: estes valores foram ensalados e obtidos no LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

Para mais informações queiram por favor contactar:

SAT (Serviço de Apoio Técnico): + 351 256 579 675 | + 351 256 579 674 | satecnico@iberfibran.pt SAC (Serviço de Atenção ao Cliente): + 351 256 579 672 | + 351 256 579 674 | sacliente@iberfibran.pt

Avenida 16 de Maio · Zona Industrial de Ovar I 3880-102 OVAR I PORTUGAL

Telefone: +351 256 579 670 | Fax: +351 256 579 674 E-mail (geral): iberfibran@iberfibran.pt | www.iberfibran.pt



lberfih



