


SOPREF LAGES

FUNGIBLOCO®




Leca



VANTAGENS

- Redução de Custos
- Aligeiramento de Estruturas
- Construção de Espaços mais Amplos
- Isolamento Térmico e Acústico
- Rapidez, Resistência e Controlo
- Facilidade de Cálculo
- Resistência ao Fogo


Modulação






Acabamento (laje betonada)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO		DIMENSÃO C - L - A cm	PESO Kg	VOLUME FUNGIBLOCO m3	VOLUME BETÃO m3/m2	PESO FUNGIBLOCO Kn/m2	PESO LAJE Kn/m2	ESPESSURA LAMINA cm	QUANTIDADE PALETE Un
	F8 75 - 20	75 - 25 - 20	22	0.109	0.116	0.81	3.59	5	24
	F8 75 - 25	75 - 25 - 25	24	0.137	0.131	0.89	4.05	5	16
	F8 75 - 30	75 - 25 - 30	26	0.165	0.147	0.96	4.5	5	16



Fabricação de Vigotas, Ripas, Abobadilhas em Leca e Blocos de Parede

SPF.CV.004

[Digite texto]