

CONSTRUÇÃO CIVIL**TINTA PLÁSTICA ESPECIAL**
Para Interiores e Exteriores

ITC P02

Ref^a **20521****DESCRIÇÃO:**

Tinta plástica formulada a partir de emulsão de copolímeros acrílicos, especialmente concebida para o uso profissional.

UTILIZAÇÃO:

Na Construção Civil, na pintura de superfícies interiores e exteriores, quando se trata de grandes áreas a pintar.

PROPRIEDADES:

- Economia de tempo, mão-de-obra e materiais.
- Boa cobertura.
- Secagem rápida.
- Fácil aplicação.
- Boa resistência à lavagem.
- Boa retenção de cor.

CARACTERÍSTICAS:

- Cor: conforme catálogo
- Brilho: fosco
- Densidade: 1,52 (a 23° C) - valor de referência
- Viscosidade: 100 +/- 5 KU (a 23° C)
- Sólidos em volume: 35% +/- 1
- Ponto de inflamação: não inflamável

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar coesas, isentas de poeiras, areias soltas, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

- PINTURA DE RAIZ:

Sobre estuque, betão ou rebocos bem secos, proceder a uma lavagem geral. Deixar secar antes da aplicação da tinta.

- REPINTURAS:

Após as eventuais reparações da superfície, remover toda a tinta antiga mal aderente, efectuar uma lavagem geral, e após secagem aplicar a tinta.

(v.p.f.)

- CASOS ESPECIAIS:

- **Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a gizar:** Antes da aplicação da tinta, escovar intensamente e aplicar uma demão de selante aquoso **Seláqua ref. 5080**.
- **Em interiores, nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores** (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados), aplicar a tinta com 10% em volume de Aditivo **Anti-Bolores ref. 5310**. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com uma solução de lixívia em água.
- **Em exteriores, nos locais propícios ao aparecimento de fungos e algas** nomeadamente em zonas muito húmidas) aplicar a tinta com 3% em volume do aditivo **Anti-Algas e Fungos ref. 5320**. Nas zonas já atacadas, proceder a uma lavagem prévia com a máquina de alta pressão.
- **Superfícies interiores com absorção intensa ou não uniforme:** Aplicar previamente uma demão suplementar de **tinta plástica especial refª 20521** (convenientemente diluída) ou, em casos extremos o selante aquoso **Seláqua ref. 5080**.

APLICAÇÃO:

Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos de tinta plástica.

- Sistema de pintura:

Trincha ou rolo.

- Número de demãos:

2-3 demãos.

- Diluição:

Sem diluição. No entanto sempre que as condições de trabalho o justifique poderá ser diluída até 10% com água.

- Intervalo entre demãos:

Cerca de 4 horas, em ambiente seco e ventilado.

TEMPO DE SECAGEM:

- **ao tacto:** aprox. 30 minutos
- **para utilização:** aprox. 12 horas (a 23° e 65% de H.R.)

RENDIMENTO MÉDIO:

- **em superfícies lisas:** 10-12 m²/L/demão.
- **em superfícies rugosas:** 6-8 m²/L/demão.

**LIMPEZA
DE FERRAMENTAS:**

Com água.

EMBALAGENS:

10 e 20 litros.

**INDICAÇÕES
IMPORTANTES:**

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso.