

SELÁQUA - REF^o 5080

Selante aquoso para paredes • Interior / Exterior

ITC nº 464

1. DESCRIÇÃO

Produto formulado a partir de uma emulsão acrílica aquosa, para aplicação como primário antes das tintas plásticas de acabamento.

2. UTILIZAÇÃO

Na construção civil, para uniformizar a absorção dos substratos. Pode também ser aplicado em superfícies ligeiramente gizadas.

3. PROPRIEDADES

- Facilita a aplicabilidade das tintas de acabamento.
- Proporciona melhor qualidade no acabamento.
- Evita o aparecimento de manchas de brilho e de cor.

4. CARACTERÍSTICAS

4.1	Cor	Incolor (aspecto leitoso dentro da lata)
4.2	Brilho	Acetinado
4.3	Densidade	1,008 (a 23°C)
4.4	Viscosidade	72-78 KU (a 23° C)
4.5	Sólidos em volume	8,6%+/- 1,0
4.6	Ponto de inflamação	Não inflamável

5. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De um modo geral, as superfícies devem estar bem secas e limpas, desengorduradas e isentas de "caliça". Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

6. APLICAÇÃO

Em paredes novas aplicar 1 demão geral de **Seláqua ref^o 5080** sem diluição.

Em paredes com pinturas envelhecidas, efectuar as reparações necessárias e lixar. Aplicar 1 demão de **Seláqua ref^o 5080** nas zonas reparadas e após secagem uma demão geral do produto.

Aplicar o Seláqua, distribuindo-o uniformemente, sem camada excessiva.

SELÁQUA - REF^o 5080**Selante aquoso para paredes • Interior / Exterior****ITC nº 464****7. SISTEMA APLICAÇÃO**

Trincha ou Rolo, sem diluição.

7. RENDIMENTO12 m²/L, em função do grau de porosidade da superfície.**8. SECAGEM**

Ao tacto: cerca 30 minutos (a 23°C).

Para a pintura: cerca de 4 horas.

9. LIMPEZA

Com água e detergente.

10. INDICAÇÕES IMPORTANTES

- O Seláqua não se destina a impedir a penetração da humidade. Aliás, só deve ser aplicado sobre superfícies bem secas.
- Pode ser repintado com todas as tintas plásticas da gama Dyrup.
- Sempre que a superfície se apresente "vidrada" por enrijamento excessivo do produto devido a muito tempo de espera entre a aplicação do Seláqua e a repintura, pode ser necessário efectuar uma lixagem geral seguida de uma demão fina do mesmo produto.

Os valores apresentados como características são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte os nossos Serviços de Assistência Técnica, o Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736 ou pela Linha Verde Assistência a Clientes 800200873

www.dyrup.com**TINTAS DYRUP, S.A.**

Rua Cidade de Goa, 26 – 2686-951 Sacavém

Tel: + 351 21 841 02 00 Fax: + 351 21 841 02 93

E 784005003

