

Redur Interior Cinzento

Reboco Interior para aplicação projectada

Página 1 de 2, Maio de 2009

TECHNICAL

1. Descrição:

O **Redur Interior Cinzento** é uma argamassa seca produzida em fábrica e formulada a partir de ligantes hidráulicos, inertes seleccionados e adjuvantes. É um produto vocacionado para aplicação projectada.

2. Domínio de utilização:

O **Redur Interior Cinzento**, é especialmente indicado na execução de rebocos de acabamento em superfícies interiores de paredes e tectos. Substitui os rebocos tradicionais com as seguintes vantagens:

- Controlo da fissuração por retração das argamassas hidráulicas;
- Aplicação em sistemas mono-capa, dispensando a execução de *chapisco* ou *aspício*.

O **Redur Interior Cinzento**, pode ser aplicado directamente sobre suportes de alvenaria de tijolo, bloco e betão.

3. Características do produto:

Produto em pó

Aspecto	Pó cinzento
Granulometria	Fina (< 1,2 mm)
Consumo teórico (kg/m ² /cm)	14

(Médias anuais de 2008)

Produto em pasta

	Valores médios	Norma de referência
Água amassadura (%)	16 ± 0,5	-
Ar contido (%)	17-22	EN 1015-7

(Médias anuais de 2008)

Produto endurecido

	Valores médios	Norma de referência
Massa volumica (kg/m ³)	1500-1700	EN 1015-10
Resistência mecânica à compressão (classe)	CSII	EN 1015-11
Aderência ao tijolo cerâmico (N/mm ²) / Modo de fractura	0,2/8	EN 1015-12
Condutividade térmica (W/m.K)	(Avg. 25) 0,54 (P=90%) (Avg. 25) 0,47 (P=50%)	
Reacção ao fogo (classe)	A1	

(Médias anuais de 2008)

4. Aplicação:

Preparação de suportes:

Os suportes devem estar limpos de poeiras, desmoldantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como de qualquer tipo de diminuição às condições normais de aderência.

Em arestas, particularmente em cunhais dos edifícios e ombreiras de vãos, aconselha-se a aplicação de perfis adequados (metálicos).

Em tempo quente ou seco o suporte deve ser saturado com água iniciando-se a aplicação quando este se mostrar seco.

Utilizar o *aspício* ou *chapisco* em betão liso e tectos de betão.

Em aplicações sobre suportes antigos ou em operações de reabilitação de edifícios sugerimos a consulta prévia dos nossos Serviços Técnicos.

Preparação da argamassa:

O **Redur Interior Cinzento** deve ser amassado em equipamento de projecção com pré-amassadura do produto.

Em máquinas sem doseamento automático de água amassar o **Redur Interior Cinzento**, na proporção de 6 litros de água por saco de 30 kg.

Em máquinas com doseamento automático de água regular o caudal mínimo de água que permita uma boa trabalhabilidade.

Utilizar água isenta de impurezas e não adicionar quaisquer produtos à argamassa.

Aplicação:

De forma a minimizar as juntas de trabalho, deverá assegurar-se - sempre que possível - a execução de panos completos. A retoma em juntas de trabalho deve ser realizada num prazo máximo de 12 horas.

Na aplicação do **Redur Interior Cinzento** deve proceder-se ao reforço dos rebocos em áreas de tracção, especialmente na transição entre diferentes materiais do suporte, calças de estore, cunhais, nos vértices de vãos e em panos esbeltos, com redes de fibra de vidro, com tratamento anti-alkalino, com a secção e malha adequadas. As malhas de reforço devem estar convenientemente embebidas na espessura do reboco, pelo que a sua aplicação deve ser realizada conforme se indica:

- Aplicar uma pequena camada de **Redur Interior Cinzento** sobre o suporte, à colher;
- Embeber convenientemente a rede de reforço na camada aplicada;
- Aplicar a argamassa necessária até obter a espessura adequada, assegurando que a camada inferior da embebedura se mantenha trabalhável.

O **Redur Interior Cinzento** suporta acabamentos sarrafados, talochados e areados, sem qualquer operação complementar ou preparação para receber o revestimento final.

Espessuras:

O **Redur Interior Cinzento** deve ser aplicado em espessuras superiores a 1 cm e inferiores a 2 cm de forma a evitar a fissuração por descumprimento da argamassa.

Sempre que se torne necessário proceder à execução de novas camadas, deverão assegurar-se os seguintes procedimentos:

- As diferentes camadas deverão apresentar espessuras distintas entre si;
- A 2ª camada deve ser aplicada após o fim da presa da primeira, devendo esta apresentar-se em idade jovem;
- Em espessuras superiores a 4 cm, devem reforçar-se as camadas com redes de reforço em fibra de vidro, com tratamento anti-alkalino.

Restrições:

O **Redur Interior Cinzento** não deve ser aplicado a temperaturas ambiente e de suporte inferiores a 5 °C e superiores a 30 °C. O seu tempo de cura é de 28 dias.

Em tempo quente e/ou seco deve humedecer-se previamente o suporte iniciando a aplicação quando este se mostrar seco. Nestas condições deve proceder-se a rega diária das superfícies acabadas, durante uma semana, de forma a manter os rebocos permanentemente humedecidos.

A aplicação na presença de fortes correntes de ar pode provocar a fissuração do reboco.

Redur Interior Cinzento

Reboco Interior para aplicação projectada

Página 2 de 2, Maio de 2009

FICHA TÉCNICA

Conselhos complementares:

- A água de amassadura deve ser isenta de quaisquer impurezas devendo, de preferência, ser potável;
- Não rearmassar uma vez iniciado o seu processo de presa.
- Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, devendo o Redur Interior Cinzento, ser aplicado tal qual é apresentado na sua embalagem de origem.

6. Produtos associados:

- Pasta de estanter
- Finkdur

6. Embalagem e validade:

O Redur Interior Cinzento, é fornecido em sacos de papel de 30 kg acondicionados em paletes plásticos de 48 sacos.

O produto tem uma validade de 6 meses, desde que conservado na sua embalagem original e protegido do calor e humidade.

7. Higiene e Segurança



(não dispense a consulta da Ficha de Segurança do Produto)

- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.
- Pode causar sensibilização em contacto com a pele.
- Não respirar as poeiras.
- Evitar o contacto com a pele e os olhos.
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista.
- Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.
- Conservar fora do alcance das crianças.

8. Assistência técnica:

Para assistência técnica e informações comerciais contactar



Apartado 33, 2040-098 Rio Maior, Portugal
Tel.: 243 909600; Fax: 243 909809
E-mail: comercial@irp.pt
www.irp.pt


O produto cumpre os requisitos da Directiva dos
Produtos da Construção da UE 89/106/CEE.

*Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do
nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorrecta
utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto
para o fim previsto.*

*Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor
da mercadoria por nós fornecida*

*A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem
aviso prévio.*

*Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos
complementares solicite o contacto com os nossos serviços
técnicos.*

 Ano: 08	Designação: REDUR INTERIOR CINZENTO Norma de Referência: EN 998-1 Utilização prevista: Argamassa industrial de ligantes inorgânicos para revestimentos interiores de paredes e tectos.
Argamassa de Reboco de Uso Geral (GP) para aplicação INTERIOR	

253 925 082