









FICHA TÉCNICA

IMPERSEP 100

Descrição do Produto

Constituição

Tecido não tecido de poliester branco com uma gramagem de 100 g/m².

Apresentação

Rolos de 200 m² (2,00x100,00), com peso nominal de 20 kg.

Características Técnicas

Características	Norma Referência	Unidades	Resultado
	ISO 965	g/m²	100±15%
Gramagem	ISO 964-1	mm	2.0±20%
Espessura	ISO 10319	%	>70
Alongamento à rotura	ISO 10319	KN/m	>4.0
Resistência à tracção		N	>100
Rasgamento	ASTM D-4533	N	>700
Punçoamento estático	ISO 12236	Ia.a.	1.8
Permissividade	ISO 11058	3	3.5
TransmissivIdade	ISO 12958	m²/s	150
Abertura à liltração	ISO 12956	l hu l	100
	O ₉₀		

- Material imputrescivel, insensível ao ataque de agentes microbiológicos.
- Grande durabilidade, resistente a ácidos, bases e UV
- Os dados técnicos acima especificados foram apurados com base em testes regulares.
- Os valores são indicativos e obtidos de produções correntes.

Recomendações de Manuseamento e Armazenamento

Evitar quedas ou pancadas.

Transportar e armazenar os rolos na vertical, sempre sob protecção climatérica- i.e. sol, chuva, geada, granizo, neve.

Elevação dos rolos, sempre paletizados, por meio de grua ou emplihador.

SEDE E FÁSIMOA Zima Filosopal - Pau Greenson PETO - 100-500mp Ed | \$12 527 100 - Fax 242 527 101

delegação comercial do norte Vitar do Seoher - Vita histori da Telha 4470 - 826 Mare Till 225 061 654 - Fax: 279 361 665

DELEGAÇÃO COMENCIAL DO CENTRO Annazina Valas Pedrolha – Armanim III. Pico G Zona isdustosi da Pedrolha 3025 - 320 Cointers Tel. 239 492 356 - Fex. 239 492 827

delegação comencial do svi Estrata Nacional 125 - Parque Industrial Dals Hausti Amparèm 1 8706 - 177 Cebão Tal. 200 703 856 - Par. 209 707 935

ਰੂੰC – FT – 118 - 01