
			<div> Albergaria - Apartado 141 - 4524-909 Sta Maria da Feira 2006 EN 771 - 3:2003 Blocos para Alvenaria de Betão Pré-fabricados</div>									
Designação do Produto:			Termobloco (Categoria II)									
Características												
Dimensões (D1) mm			Tensão de Rotura Bruta média (MPa)	Tensão de Rotura Efectiva média (MPa)	Estabilidade Dimensional: coef. movimento total média (mm/m)	Permeabilidade e ao Vapor de água μ (coef.de difusão ao vapor de água)	Tensão de Corte N/mm2	Massa Volúmica aparente seca média (Kg/m3)	Massa Volúmica real seca média (Kg/m3)	Condutividade Térmica $\lambda_{10,dry}$ W/mK		Resistência ao Fogo
										P=50%	P=90%	
C	H	L	Valores Declarados									
490	190	150	1.0	-----	0.45	5/15	0.15	650	1150	0.175	0.195	Euroclasse A1
		200	1.0	-----	0.35	5/15		620	1120	0.160	0.180	
		250	1.0	-----	0.35	5/15		560	1100	0.140	0.165	
390		300	1.0	-----	0.30	5/15		480	980	0.110	0.135	

D1 - Categoria de Tolerância

Data: 21-10-2008
Valores Sujeitos a Alteração