
			<div> PRE-ESFORÇADOS BERRA DOURO, S.A.</div> <div>Albergaria - Apartado 141 - 4524-909 Sta Maria da Feira</div> <div>2006</div> <div>EN 771 - 3:2003</div> <div>Blocos para Alvenaria de Betão Pré-fabricados</div>					
Designação do Produto:			Bloco Acústico (Categoria II)					
Características								
Dimensões (D1) mm			Tensão de Rotura média (MPa)	Coeficiente médio de absorção de água por capilaridade (g/m^2*s^0.5)	Estabilidade Dimensional: coef. movimento total média(mm/m)	Tensão de Corte N/mm2	Resistência ao Fogo	Durabilidade Relativa ao Gelo/Degelo
C	H	L	Valores Declarados					
500	200	200	2.00	342	0.13	0.15	Euroclasse A1	Ensaio não Disponível

D1 - Categoria de Tolerância

Data: 19-11-2008
 Valores Sujeitos a Alteração