

PAINEL LF 90 PAINEL LF 110



MW EN 13 162 - T4 - WS

LF 90 -

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

N.º 0402-CPD-356918 LF 110 -

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE N.º 0402-CPD-356919





DEFINIÇÃO:

Placa rígida de espessura uniforme constituida de fibras de lã de rocha aglutinadas com composto sintético, sem revestimento.

APLICAÇÕES:

Páineis especialmento concebidos para utilização em aplicações pelo interior dos edifícios como isolamento térmico, acústico e de ruídos de impacto em pavimentos.

DENSIDADE NOMINAL LF 90 - 90 kg/m LF 110 - 110 kg/m

UTILIZAÇÕES:



CONSTRUÇÃO



ISOI AMENTO ACÚSTICO



ISOLAMENTO TÉRMICO



DIMENSÕES LINEARES

ESPESSURA	(mm)		20	30	40	50	60	80	100
COMPRIMENT	1 200								
LARGURA (mm)		LF 90	600 Não standard						ard
		LF 110		1	000	Não standard			

NP EN 822 NP EN 823

TOLERÂNCIAS:

ESPESSURA Classe T4 de - 3% até -3 mm a +5 % até +5 mm COMPRIMENTO: ± 2% LARGURA: 1.5% * É válida a menor diferença

EN 12 667 FN 12 939

VALOR DECLARADO DE CONDUTIBILIDADE TÉRMICA: $\lambda_{\rm D}$: LF 90 - 0.034 W / mK

LF 90 - 0.034 W / mK

RESISTÊNCIA TÉRMICA R

ESPESSURA	(mm)	20	30	40	50	60	80	100	
R	[m².K/W]	LF 90	0.55	0.85	1.15	1.45	1.75	2.35	2.90
		LF 110	0.55	0.85	1.10	1.40	1.70	2.25	2.85

EN 12 667 EN 12 939

REACÇÃO AO FOGO

INCOMBUSTÍVEL - EUROCLASSE A1

13 501 - 1 EN ISO 1182

ABSORÇÃO DE ÁGUA

 \leq 1.00 kg/m² Ws

NP EN 1 609

FACTOR DE DIFUSÃO AO VAPOR DE ÁGUA


 μ : 1,3

BS 2972





PAINEL LF 90 PAINEL LF 110



— LF 90 —— LF 110

COEFICIENTE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA lphaS:

50 mm	F (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630
LF 90	αs	0.12	0.19	0.31	0.58	0.70	0.87	0.99	1.18	1.12
LF 110		0.17	0.32	0.39	0.50	0.59	0.72	0.89	1.04	0.89
50 mm	F (Hz)	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
LF 90	αs	1.20	1.10	1.15	1.18	1.08	1.12	1.08	1.05	0.99
LF 110	us	1.14	1.09	1.03	1.07	1.04	0.96	0.96	0.96	0.83

EN ISO 20 354

ÁREA DE ABSORÇÃO EQUIVALENTE $\,oldsymbol{lpha}$ W

LF90 αW = 1,00 Classe A

LF110 **Q**W = 0.85 (MH) Classe B

EN ISO/DIS 11 654

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ESQUADRIA	Desvio compromento / largura < 5 mm/m				
PLANEZA	Flecha \leqq 6 mm				
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	23°C / 90% HR: As variações relativas (larg. $\Delta \epsilon_1$ e comp. $\Delta \epsilon_c$) não excedem 0.0%				
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	70°C / 50% HR: As variações relativas (larg. Δ ει e comp. Δ εε) não excedem 0.1%				
RESISTÊNCIA À TRACÇÃO PARALELA ÀS FACES	LF 90 - 110 kPa LF 110 - 125 kPa				

NP EN 824

NP EN 825

NP EN 1604

NP EN 1604

NP EN 1608

ISOLAMENTO ACÚSTICO DE RUÍDO DE IMPACTO:

Para evitar a propagação deste ruídos de choque e impedir a recepção por via aérea em recintos diferentes do da emissão, deve fazer-se um corte elástico entre o revetimento do solo e a estrutura.

A melhor solução é fazer um solo flutuante sobre painéis de l ${\bf \tilde{a}}$ de rocha.

É essencial que seja evitado o contacto da laje flutuante com as estruturas de suporte.

- 1 Laje de piso
- 2 Painel de lã de rocha LF 90 ou LF 110
- 3 Filme de polietileno pára-vapor
- 4 Armadura metálica da laje flutuante
- 5 Laje flutuante
- 6 Revestimento do solo
- 7 Junta de remate

EMBALAGEM

LOTES EM PLÁSTICO RETRÁCTIL





