


	Ficha de Especificações- Agulhados	Revisão: 0
	Geofil F 200	Data: 07-07-2005

Composição					
Fibra: Polipropileno/ Poliéster					
Característica		Norma de Referência	Método de Ensaio	Resultado	Unidades
Gramagem		EN 965	PE 01 AG	200 ± 15%	g/m ²
Espessura		964-1	a)	2.2 ± 20%	mm
Alongamento à Ruptura	L	EN ISO 10319	a)	> 80	%
	T			> 80	
Resistência à Tração	L			> 5	KN/m
	T			> 7	
Punção Estático		ISO 12236	a)	> 1100	N
Resistência à Perfuração Dinâmica		EN 918	a)	< 20	mm
Observações: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Os dados técnicos acima especificados foram apurados com base em testes regulares; ❖ Os registos em a) correspondem a valor médio indicativo de laboratório externo; ❖ Os dados supra mencionados podem ser modificados sem aviso prévio; ❖ Se nenhuma tolerância for especificada, os valores são indicativos e obtidos de produções correntes; ❖ A aceitação de produtos com características fora do especificado deve ser do conhecimento dos Superiores Hierárquicos, Director da Qualidade ou Administração. 					
Data		Direcção da Qualidade: 			
07-07-2005					