
				<div> Albergaria - Apartado 141 - 4524-909 Sta Maria da Feira 2006 EN 771 - 3:2003 Blocos para Alvenaria de Betão Pré-fabricados</div>						
Designação do Produto:				Bloco Lintel Arquitectónico (Categoria II)						
Características										
Tipo de Acabament o	Dimensões (D1) mm			Tensão de Rotura Bruta média "Seco ao ar" (MPa)	Tensão de Rotura Efectiva média "Seco ao ar" (MPa)	Coeficiente médio de absorção de água por capilaridade (g/m^2*s^0.5)	Estabilidade Dimensional: coef. movimento total média(mm/m)	Tensão de Corte N/mm2	Resistência ao Fogo	Durabilidade Relativa ao Gelo/Degelo
	C	H	L	Valores Declarados						
Split	390	190	140	22.2	13.9	10.0	0.35	0.15	Euroclasse A1	Ensaio não Disponível
			190	13.5	7.2	15.0	0.20			
Liso	390	190	140	----	7.1	13.0	0.39			

D1 - Categoria de Tolerância