



FIFANTA
FIBRAS E FILAS

Ficha de Especificações- Agulhados

Geofil F 120

Revisão: 1

Data: 13-02-2006

Composição

Fibra: Poliéster

Característica		Norma de Referência	Método de Ensaio	Resultado	Unidades
Gramagem		EN 965	PE 01 AG	$120 \pm 15\%$	g/m^2
Espessura		964-1	a)	$1,7 \pm 20\%$	mm
Alongamento à Rotura	L	EN ISO 10319	a)	≥ 80	%
	T			≥ 90	
Resistência à Tração	L			≥ 3	KN/m
	T			≥ 4	
Punçoamento Estático		ISO 12236	a)	≥ 550	N
Resistência à Perfuração Dinâmica		EN 918	a)	< 38	mm

Observações:

- ❖ Os dados técnicos acima especificados foram apurados com base em testes regulares;
- ❖ Os registos em a) correspondem a valor médio indicativo de laboratório externo;
- ❖ Os dados supra mencionados podem ser modificados sem aviso prévio;
- ❖ Se nenhuma tolerância for especificada, os valores são indicativos e obtidos de produções correntes;
- ❖ A aceitação de produtos com características fora do especificado deve ser do conhecimento dos Superiores Hierárquicos, Director da Qualidade ou Administração

**CÓPIA NÃO
CONTROLADA**

Data

13-02-2006

Direcção Da Qualidade: