

Sikafloor® 356-NVerniz mate de poliuretano
resistente aos U.V

Revisão 3 - Novembro de 2001

Descrição:

Selagem à base de poliuretano, em dois componentes, formando uma película dura, mate e transparente, que é resistente à radiação UV e à intempérie

Campos de aplicação:

Como selagem de pavimentos autonivelantes Sikafloor e de pavimentos Sikafloor polvilhados com cargas

Vantagens:

- Mate
- Resistente aos UV
- Não amarelece
- Adequado para interiores

Sistema:

Aplicar uma demão de Sikafloor 356-N sobre o revestimento Sikafloor que se pretende matear e selar

Consumos:Aprox. 0.150-0.250 kg/m², dependendo do tipo da base**Preparação da base:**

A base deve estar limpa, seca e isenta de poeira

Mistura:

Mexer a fundo o componente A e depois vaziar a totalidade do componente B na embalagem do componente A.

Misturar os dois componentes com um misturador eléctrico de baixa rotação (300-400 rpm) durante 3 minutos

A mistura deve ter um aspecto homogéneo e sem laivos. O material pronto é então vazado num recipiente limpo e volta a misturar-se mais um pouco. Quanto ao primário e ao revestimento precedentes, observar as indicações de aplicação contidas nas respectivas fichas técnicas.

Método de aplicação:

Sikafloor 356-N é aplicado com rolo de pelo de carneiro

Limites:

- Temperatura do ar e da base, mínima: 10°C
- Temperatura do ar e da base, máxima: 30°C
- Humidade relativa do ar máxima: 80%. Atenção ao ponto de orvalho!

Intervalo entre demãos:

Sikafloor 356-N	+10°C	+20°	+30°C
Mínimo	48 horas	24 horas	18 horas
Máximo	3 dias	2 dias	2 dias

Dados técnicos:**Cor:**

Transparente mate

Relação de mistura:

A : B = 80 : 20 (partes em peso).

Massa volúmica:

Componente A+B: aprox. 0.97 kg/l.



Vida da mistura:

	+10°C	+20°	+30°C
Sikafloor 356-N	aprox. 120 min.	aprox. 60 min.	aprox. 20 min.

Cura final:

	+10°C	+20°	+30°C
Sikafloor 356-N			
Transitável após:	aprox. 48 hrs	aprox. 24 hrs	aprox. 16 hrs
Cargas ligeiras após	aprox. 5 dias	aprox. 2 dias	aprox. 1 dia
Cura total após:	aprox. 10 dias	aprox. 7 dias	aprox. 3 dias

Fornecimento:

Conjuntos pré-doseados de 10 kg (A+B)

Armazenagem e prazo de validade:

Armazenado nas embalagens originais não encetadas, a temperaturas abaixo de 25°C é válido por 6 meses a partir da data de fabrico

Limpeza:

Limpar imediatamente as ferramentas com Sóluto de limpeza Colma
As mãos e a pele sujas devem ser bem lavadas com água morna e sabão

Medidas de segurança:

O produto pode causar irritação de peles sensíveis. Proteger sempre as mãos e partes da pele expostas com creme de protecção para a pele, antes da aplicação. Usar equipamento de protecção (luvas e óculos).

No estado líquido, ambos os componentes A e B de Sikafloor 356-N são perigosos para a água e portanto não devem ser lançados nas canalizações ou cursos de água, nem enterrados. Restos de Sóluto de Limpeza Colma e de Sikafloor 356-N devem ser eliminados em conformidade com as normas existentes para a eliminação de resíduos.

No caso de contacto accidental com os olhos ou mucosas, lavar de imediato com muita água morna e limpa e consultar o médico mais próximo sem demoras.

Em aplicações no interior, por exemplo em pavilhões industriais, armazéns, etc., assegurar uma boa ventilação durante a aplicação e secagem do produto e não fazer chama ou qualquer forma de ignição, por exemplo trabalhos de soldadura.

Para mais informações, consultar as respectivas fichas de segurança.

Sika Portugal - Produtos Construção e Indústria, SA Internet: www.sika.pt e-mail: info@pt.sika.com

Sede Rua de Santarém, 113 · 4400-292 Vila Nova de Gaia · Tel. +351 22 377 69 00 · Fax +351 22 370 20 12

Fábrica Lugar do Brejo · 3884-909 Ovar · Tel. +351 256 579 100 · Fax +351 256 574 097

Filial Rua Cidade de Córdova, nº 9-9A · 2720-100 Amadora · Tel. +351 21 472 55 70 · Fax +351 21 471 56 01

"O produto está seguro na Cª Seguros Metrópole, SA (Apólice nº 4036758), a título de responsabilidade civil do fabricante"

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues sempre que pedidos.

