
 <p><b>Sicóbrita</b></p> <p>Sicóbrita - Extração e Britagem de Pedra, SA Rua Santa Luzia, n.º 22, 3.º Piso, Salas 32 e 33 Edifício Pombal Shopping 3100-483 POMBAL Tel. 236 213089 Fax. 236 215235</p>	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>		 <p><b>Organismo Notificado N.º:</b> 1591</p> <p><b>Certificado N.º:</b> 027-CPD-05</p> <p><b>Ano de aposição:</b> 2005</p>
	<b>Código:</b> FTP.12.V.02		
	<b>Data de emissão:</b> 19-04-2006		
	<b>Produto:</b> TV 1ª M		

**ÂMBITOS DE APLICAÇÃO**

**Aplicações:** EN 13242 **Limitações:** Não são conhecidas limitações

**DESIGNAÇÃO E DESCRIÇÃO**

**Dimensão nominal (d/D):** 0/32 **Tipo dimensional:** Agregado de granulometria extensa

**Origem:** Pedreira de Chão Queimado **Instalação de fabrico:** Instalação TZB

**Descrição petrográfica:** Litologia: calcário Idade geológica: Jurássico Minerais: Calcite Esféricidade: Sub-prismática a sub-discoidal Arredondamento: Muito anguloso a sub-anguloso Condições de superfície: Rugosa

**Processo de fabrico:** Quebra, selecção e mistura

**DESCRIÇÃO ADICIONAL**


Distribuição granulométrica				Outras características (continuação)		
Série de peneiros: Série base + Série 1				Característica	EN 13242	
Abertura (mm)	% acumulada de passados			Forma das partículas:		
	Valores típicos	Limite Mínimo	Limite Máximo			
				- Índice de achatamento	FI <sub>20</sub>	
				- % de superfícies esmagadas e partidas	C <sub>90/3</sub>	
				Resistência à fragmentação <sup>(1)</sup>	LA <sub>30</sub>	
63	100			Resistência ao desgaste por atrito <sup>(1)</sup>	M <sub>DE</sub> 20	
45	100	100	100	Resistência ao polimento	N/A	
31,5	97	92	100	Resistência à abrasão	N/A	
22,4	90			Composição/Teor:		
16	78	58	98	- cloretos	N/A	
11,2	66			- sulfatos solúveis em ácido <sup>(1)</sup>	AS <sub>0,2</sub>	
8	57			- enxofre total <sup>(1)</sup>	< 0,2%	
5,6	48			- teor de húmus	Mais claro	
4	42			Estabilidade volumétrica:		
2	30			- retracção por secagem	N/A	
1	20			- teor de carbonatos	N/A	
0,5	13			Massa volúmica das partículas <sup>(2)</sup> :		
0,25	9			- material impermeável das partículas	2,70 Mg/m <sup>3</sup>	
0,125	6			- partículas secas em estufa	2,64 Mg/m <sup>3</sup>	
0,063	4,8	0,8	8,8	- partículas saturadas c/ sup. seca	2,66 Mg/m <sup>3</sup>	
Outras características				Absorção de água <sup>(2)</sup>	1,0%	
Característica		EN 13242		Durabilidade face ao choque térmico	N/A	
Granulometria		GA85 ; GT <sub>A</sub> 20		Durabilidade face ao gelo-degelo	WA <sub>24</sub> 1	
Limpeza:				Durabilidade face à reacção álcalis-silica	N/A	
- teor de finos		f <sub>9</sub>		Afinidade aos ligantes betuminosos	N/A	
- Valor de azul de metileno (MB)		< 2,0		Contaminantes orgânicos leves	N/A	
- Valor de azul de metileno (MB <sub>F</sub> )		N/A		Substâncias perigosas	DND	

<sup>(1)</sup> Valor determinado sobre outro produto com a mesma origem

<sup>(2)</sup> Os valores relativos à massa volúmica e absorção de água correspondem aos valores das médias ponderadas dos valores das fracções 0,063/4, 4/31,5 e 31,5/63 mm, tendo em conta as proporções típicas destas fracções

DND - Desempenho não determinado pelo facto da determinação da propriedade não estar regulamentada

N/A - Parâmetro não aplicável no âmbito da norma ou do tipo de agregado em causa

<b>Responsável pelo CPF:</b> 	<b>Data:</b> 19/04/2006	<b>Pág.:</b> 1/1
---	----------------------------	---------------------