

MW EN 13 162 - T4 - Ws

GC 70 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

N.º 0402-CPD-356924 GC 90 -

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE N.º 0402-CPD-356925





DEFINIÇÃO:

Placa rígida de espessura uniforme, constituida de fibras de lã de rocha aglutinadas com composto sintético, sem revestimento.

APLICAÇÕES:

Paineis especialmente concebidos e fabricados em dimensões apropriadas para acoplar a placas de gesso cartonado. Têm perfeita utilização em aplicações pelo interior dos edifícios como isolamento térmico e correcção acústica de locais onde há necessidade de baixos níveis de ruído, como sejam hospitais, consultórios, hoteis, escritórios, entre outros.

DENSIDADE NOMINAL GC 70 - 70 kg/m³; GC 90 - 90 kg/m

DIMENSÕES LINEARES

ESPESSURA [mm]	30	40	50	60
COMPRIMENTO [mm]	2 500 ou 2 600			
LARGURA [mm]	1 200			

VALOR DECLARADO DE CONDUTIBILIDADE TÉRMICA: $\mathbf{\lambda}_{\mathrm{D}}$: 0.034 W / mK

UTILIZAÇÕES:



CONSTRUÇÃO



ISOI AMENTO ACÚSTICO



ISOLAMENTO



NP EN 822 NP FN 823

TOLERÂNCIAS: ESPESSURA Classe T4 de - 3% até -3 mm

a +5 % até +5 mm * COMPRIMENTO: ± 2% LARGURA: 1.5% * É válida a menor diferença

EN 12 667 EN 12 939

FN 12 667 EN 12 939

RESISTÊNCIA TÉRMICA R

ESPESSURA	(mm)	30	40	50
R	[m ² .K/W]	0.85	1.15	1.45

REACÇÃO AO FOGO

INCOMBUSTÍVEL - EUROCLASSE A1

13 501 - 1 EN ISO 1 182

ABSORÇÃO DE ÁGUA

 \leq 1.00 kg/m² Ws

NP EN 1 609


FACTOR DE DIFUSÃO AO VAPOR DE ÁGUA

 μ : 1,3

BS 2972







——GC 70 ——GC 90

COEFICIENTE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA lphaS:

50 mm	F (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630
GC 70	αs	0.08	0.15	0.29	0.55	0.67	0.85	0.99	1.08	1.13
GC 90		0.10	0.19	0.31	0.58	0.70	0.87	1.00	1.07	1.10
50 mm	F (Hz)	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
GC 70	αs	1.20	1.18	1.10	1.16	1.03	1.06	1.02	1.02	0.96
GC 90		1.15	1.10	1.08	1.16	1.08	1.05	1.01	0.96	0.93

EN ISO 20 354

ÁREA DE ABSORÇÃO EQUIVALENTE lphaW

EN ISO/DIS 11 654

αW = 1,00 Classe A

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ESQUADRIA	Desvio compromento / largura < 5 mm/m		
PLANEZA	Flecha ≦ 6 mm		
FOTABILIDADE DIMENSIONAL	23°C / 90% HR: As variações relativas (larg. $\Delta \epsilon$ ı e comp. $\Delta \epsilon$ c) não excedem 0.0%		
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	70°C / 50% HR: As variações relativas (larg. Δ ει e comp. Δ εο) não excedem 0.1%		
RESISTÊNCIA À TRACÇÃO PARALELA ÀS FACES	GC 70 - 42 kPa GC 90 - 60 kPa		

NP EN 824

NP EN 825

NP EN 1604

NP EN 1608

EMBALAGEM

PAINÉIS SOBRE PALETES ENVOLVIDAS COM FILME ESTIRÁVEL



