## 6.1.2 離子佈植 (ion implantation)

離子佈植是一種摻雜的方法,它是用時間、電壓和電流來控制植入離子的 濃度和離子所能到達的深度,並且用質譜儀來篩選適當種類的離子來植入,而 這些離子就稱為摻質。加入摻質的目的是控制半導體的導電率,因為單晶矽本 身擁有相當高的電阻,所以需要加入摻質來增加其導電率。

在 1970 年以前摻雜的方法是擴散,但因為隨著元件尺寸的縮小,擴散的 缺點已變得不可忽視,故以離子佈植取代之。擴散的優點為無晶格損壞,此乃 因為擴散是靠高溫獲得動能而使摻質在矽晶圓中移動,所以不會損壞晶格。而 擴散的缺點為:等向性擴散、無法自我對準源極/汲極摻雜、以及無法獨立控 制摻雜濃度和接面深度。在加熱擴散時,當摻質到達預計的接面深度,因為等 向性的問題會使摻質往側面擴散,這會嚴重影響到元件尺寸。無法自我對準源 極/汲極摻雜是因為以擴散作為摻雜製程時,是先完成源極/汲極之後再製作 閘極,所以當中還要再用光單做對準,但如果是離子佈植就無此需要,如圖 6-4 所示。而擴散製程無法獨立控制摻雜濃度和接面深度是因為摻質是由高濃 度往低濃度的方向移動,所以接面深度愈深,濃度就愈淡,因此深度與濃度就 會互相影響而無法獨立控制。




圖 6-4 閘極對準失誤之示意圖。

離子佈植是藉由電流、時間控制濃度和電壓控制接面深度,所以有非等向性、能獨立控制摻雜濃度和接面深度的優點。而在離子佈植製程中有降溫系統,所以使晶圓不會積存太多熱預算而造成摻質在晶圓中的過度擴散。另外在摻雜源極/汲極前就已經先完成閘極,故有自我對準源極/汲極的優點。但離