Analyses réalisées par : Sacha Wickers
Rédigé par : Sacha Wickers

date : 27/01/2026

Résultats d'analyse de Hubblo : CPU

Notes : Cette feuille présente les résultats d'analyse de la composition chimique de Hubblo : CPU. Afin de garantir la fiabilité de cette analyse, le broyat obtenu a été échantillonné 4 fois.

Composition chimique de l'analyte :

	Elément	Teneur [%wt]	2.σ [%wt]	Teneur [g.T-1]
(e.)	Ag	0,14	0,02	1440
(e.)	Al	1,38	0,27	13819
(e.)	Au	0,04	0,01	368
(e.)	B	0,01	0,00	131
(e.)	Ba	0,25	0,14	2541
(e.)	Bi	0,14	0,02	1366
(e.)	Ca	0,31	0,03	3133
(e.)	Co	0,14	0,03	1378
(e.)	Cr	8,59	0,86	85936
(e.)	Cu	12,84	0,60	128413
(e.)	Fe	45,13	0,95	451334
(e.)	Mg	0,08	0,02	765
(e.)	Mn	0,99	0,29	9934
(e.)	Na	0,83	0,13	8275
(e.)	Ni	6,23	1,66	62267
(i.)	Si	1,95	0,27	19454
(e.)	Sn	5,75	0,69	57507
(e.)	Ta	0,04	0,00	424
(e.)	Ti	0,08	0,04	817
(i.)	W	0,07	0,04	669
(e.)	Zn	0,07	0,01	676
	Indissous	7,40		74000
	Perte à la pyrolyse	1,29	0	12915
	TOTAL	93,76		937559

Informations complémentaires :

La technique d'analyse via ICP-OES est incapable d'analyser certains éléments. En conséquence, le carbone resultant de la dégradation des polymères lors de la pyrolyse ainsi que l'oxygène présent sous forme d'oxydes métalliques n'est pas présent dans ce bilan de matière. Ainsi, les 6,24 % manquant au TOTAL proviennent de ces élements non analysés à l'ICP-OES.

Informations d'analyse :

Procédure d'analyse : le lot dont sont issus les échantillons proviennent de Hubblo : CPU. Les échantillons obtenus ont été minéralisés via un mélange d'acide et analysés via l'ICP-OES.

Nombre d'échantillons analysés : 4

masse initiale du lot : 1233,6 mg

TND
ZAC du Val de Deule
rue de la filature
59890 Quesnoy sur Deule
SIRET 801 359 621 00027
TVA FR 29 801 359 621