

Prüfprotokoll Schwingfestigkeitsversuch nach DIN 50100

Durchführung und Auswertung zyklischer Versuche mit konstanter Lastamplitude

Allgemeine Angaben

Angabe	Information
Kunde	Firma xy
Projekt	XY_2026_012
Probenbezeichnung	WP_XX_CrNi
Prüfer	Max Mustermann

Prüfparameter

Prüfgröße	Wert
Prüffrequenz	40 [Hz]
Signaltyp	Sinus
Spannungsverhältnis R	0.50
Prüftemperatur	Raumtemperatur [°C]

Versuchsergebnisse – Zeitfestigkeit

PK-Nr.	Maximalkraft [N]	Minimalkraft [N]	Grundlast [N]	Amplitude [N]	Zyklen
31	9367	4740	7053	2313	71098
37	6515	3315	4915	1600	1533291
42	8777	4385	6581	2196	101822
43	8298	4146	6222	2076	144993
44	7700	3847	5773	1926	219992
45	7101	3548	5325	1777	334992
46	6623	3309	4966	1657	469993
47	6184	3090	4637	1547	649993
48	5785	2890	4338	1447	892548
49	5665	2831	4248	1417	979992

Versuchsergebnisse – Langzeitfestigkeit

PK-Nr.	Maximalkraft [N]	Minimalkraft [N]	Grundlast [N]	Amplitude [N]	Zyklen
1	5326	2666	3996	1330	2599998
2	5028	2517	3773	1256	5099998
3	4746	2376	3561	1185	8399998
4	4498	2252	3375	1123	10000000
5	4765	2385	3575	1190	10000000
6	5047	2527	3787	1260	10000000
7	5326	2666	3996	1330	2299999
8	5028	2517	3773	1256	5699999
9	4765	2385	3575	1190	10000000
10	5047	2527	3787	1260	10000000
11	5326	2666	3996	1330	3099999
12	5047	2527	3787	1260	10000000
13	5326	2666	3996	1330	2749999
14	5028	2517	3773	1256	6249999
15	4765	2385	3575	1190	10000000

Wöhlerdiagramm (In Anlehnung an DIN 50100, Seite 110)

