

[별표 7] <개정 2002. 01. 18>

마닐라로프의 대용(제59조제2항제3호 관련)

별표1 또는 별표4에 의한 마닐라로프의 지름 (밀리미터)	20	22	24	28	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75
대용하는 나이론로프 또는 폴리에스테로프의 지름 (밀리미터)	14	15	17	20	21	22	25	28	32	35	39	42	46	49	53
대용하는 비나론로프 또는 폴리에틸렌로프의 지름 (밀리미터)	17	19	20	24	25	27	30	34	38	42	46	50	55	60	65